

Шпатлевка Bona Mix&Fill

Технический паспорт

Mix & Fill - связующее вещество на водной основе, предназначенное для смешивания со шлифовальной пылью для получения шпатлевки необходимого цвета и консистенции. Mix & Fill используется для заполнения швов, трещин и других незначительных дефектов на деревянных полах до 2 мм в ширину. Продукт совместим со всеми лаками и маслами фирмы Bona.



- Совместим со всеми лаками и маслами фирмы Bona
- Не содержит вредных растворителей
- Отсутствие неприятного запаха
- Заполняет трещины, но не провисает
- На водной основе, но антикоррозионный (без пятен ржавчины)
- Быстро сохнет
- Легко шлифуется
- Всегда необходимый цвет шпатлевки

Технические данные

| | |
|-----------------------------|---|
| Тип: | Акрилатная дисперсия |
| ЛОС: | 10 г/литр |
| Соотношение смеси: | Смешать до состояния "каши" |
| Время высыхания: | Время до начала шлифовки около 20 минут в зависимости от ширины и глубины заполнения.* |
| Применяемые инструменты: | Нержавеющий шпатель |
| Расход: | Примерно 1 литр на 10 м.кв. в зависимости от глубины и ширины заполнения |
| Безопасность: | Не классифицируется |
| Чистка: | Протереть инструмент от остаточного материала, очищать с минимальным количеством воды. Высушенный материал может быть удален механически или при помощи воды. |
| Срок хранения: | 1 год с даты производства в закрытой заводской упаковке |
| Хранение / транспортировка: | Температура не должна опускаться ниже +5°C или превышать +25°C при хранении и транспортировке. |
| Утилизация: | Высохшие остатки утилизируются обычным образом, как строительный мусор. Жидкие остатки материала не следует сливать в канализацию. |
| Размер упаковки | 3 x 5 литров (44 коробки на поддоне) 10 x 1 литру (50 коробок на поддоне) |

* при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 60%

Подготовка

Перед заполнением швов, трещин и др. убедитесь, что поверхность чистая, сухая. Пол должен быть отшлифован. Окончательная шлифовка должна производиться абразивом с зернистостью 100-120. Пыль от окончательной шлифовки должна быть сохранена для замешивания шпатлевки. Во время нанесения и сушки температура в помещении и продукта не должна быть ниже +13 °C.

Применение

Примечание: Тщательно встряхнуть перед использованием.

Mix&Fill следует смешать нержавеющей шпателем с пылью от окончательной шлифовки до получения необходимого цвета и вязкости. Шпатлевка должна быть нанесена по всей поверхности пола. Широкие швы и трещины могут потребовать дополнительного нанесения шпатлевки. Обратите внимание на то, что шпатлевка не подходит для заполнения швов и трещин шириной более 2 мм. Время высыхания примерно 20 минут, однако время высыхания может быть увеличено в зависимости от глубины заполнения.



Bona[®]

Шпатлевка Bona Mix&Fill

Технический паспорт

После высыхания Mix&Fill поверхность пола должна быть снова отшлифована используя абразивный материал или систему Bona Scrad с зернистостью 100-120. Пол может быть покрыт любым лаком или маслом фирмы Bona.

Уход

Bona Mix&Fill всегда должен быть покрыт лаком или маслом для того, чтобы получить защиту от влаги и предотвратить изменение цвета.

