

## **Клей паркетный ANED Professional M-1 70-80**



**Не содержит вредных растворителей!**

### **Применение:**

Представляет собой синтетический однокомпонентный клей на базе смолы, с добавлением пластификатора. Клей предназначен для приклеивания любого вида паркета, мозаики, пробки, ламината за исключением паркета из ели. Применяется в системах «тёплый пол».

### **Способ применения:**

Перед тем, как начать клейку, клей надо акклиматизировать и тщательно размешать. Основание должно быть ровным, прочным, шероховатым, сухим, чистым и на нём не должно быть веществ уменьшающих прилипание, а именно: жира, пыли, битума. Необходимо применять соответствующие продукты для грунтовки и шпаклёвки, само уравнивающейся массы и т.п. Нанести равномерно на основание, используя для этого зубчатую шпатель, наносить только на 1-2м<sup>2</sup>. Элементы паркета сразу же уложить на клей и тщательно постучать. Нагрузка паркета после истечения 48 часов, обработка паркета после 3-7 дней в зависимости от вида паркета, впитывающей способности основания и климатических условий в помещении. Упаковку во время перерыва в работе тщательно закрывать.



**Физико-химические свойства:**

1	Температура склеивания	От 18 до 25С°
2	Температура основания	Мин. 15С°
3	Температура хранения	+5С° +25С°
4	Относительная влажность воздуха	Меньше 65%

**Расход:** паркет-мозайка/паркет дощечка до 40см. длины и 8мм толщины/ - расход ок. 850 г/м<sup>2</sup>, массивный паркет 10мм, ламельный паркет с высоким ребром, деревянная мостовая/длина до 100см - расход ок. 950 г/м<sup>2</sup>, паркет в виде досок/ свыше 100см. расход ок. 1400 г/м<sup>2</sup>. Хранение:

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Клей надо хранить в соответствии с правилами по хранению легко воспламеняющихся веществ при температуре от +5 до +25°С с плотно закрытой крышкой. Нельзя хранить клея вблизи источников огня.

**Упаковка: 25кг.**

ООО «ТерраДек»  
220013 г. Минск, ул. Беломорская, 4а  
Phone : +375(29)112-02-88  
Fax : +375(17)292-28-80  
E-mail : info@teradeck.by  
www.teradeck.by