

Клей Bona D 705

Технический паспорт

Bona D705 - содержащий растворители дисперсионный паркетный клей с низким содержанием воды

Основные характеристики

- прекрасная адгезия к любым основаниям и материалам
- хорошая стабильность клеевых валиков
- продолжительное время переработки
- длительное пленкообразование
- превосходная легкость в работе

Области применения и способ переработки

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, ровным, чистым, прочным, не слишком гладким (шероховатым). Оно должно быть подготовлено к укладке в соответствии с нормативными требованиями. Как правило, мы рекомендуем обработать основания грунтовкой Bona D500, избегая при этом образования луж на поверхности. Стяжки на полах с подогревом нужно всегда грунтовать. Неровности основания устраняются шпаклевками Bona H600, H620 или H630.

Применяется на основаниях:

- цементные стяжки
- цементосодержащие выравнивающие смеси слоем 2мм
- фанера и ДСП
-

Способ переработки:

Для переработки клея учитывайте следующие климатические условия:

- t воздуха мин. +18 °C
- t поверхности мин. +15 °C (при полах с подогревом не выше +20 °C)
- относительная влажность воздуха макс. 70%

Перед использованием клей должен набрать необходимую температуру и его нужно тщательно перемешать. Потом клей равномерно наносится на поверхность соответствующим зубчатым шпателем (см. ниже) в том количестве, которое можно переработать за 15 мин. За это время паркет нужно уложить в клей и хорошо подбить.

Шпатель и тип паркета:

Бона 850 F / Бона 850 G
Расход около 850 гр./кв.м.

- мозаичный паркет



Бона 1000 F / Бона 1000 G
Расход около 1000 гр./кв.м.

- 10 мм мозаичный паркет (макс. размер 5 см x 25 см)
- деревянная брусчатка 40мм толщиной
- штучный паркет 22 мм
- 2-слойный готовый паркет
- 3-слойный готовый паркет (10 мм толщиной, короче 120 см), в доске толще 13 мм
- торцевой паркет
- крупноформатный штучный паркет 22 мм
- 3-слойных готовый паркет (10 мм толщиной, короче 120 см), в доске толще 13 мм
- влагостойкая фанера



Бона 1250 F / Бона 1250 G
Расход около 1250 гр./кв.м.



Шпатели с мелкими зубцами (F) применяются на элементах маленького размера и / или на ровных основаниях. Шпатели с грубыми зубцами (G) применяются на элементах большего размера и на менее ровных основаниях.

Нагрузка:

через 48 часов (до 72 часов)

Обработка поверхности:

через 4 дня (до 10 дней) в зависимости от типа паркета, впитывающей способности



Bona[®]

Клей Bona D 705

Технический паспорт

и климатических условий.

Дополнительные данные:

Основа: дисперсия поливинилацетата

Цвет: бело-желтый

GIS-код: D2

Удельный вес: 1,4 гр. / см³

Растворитель: вода

Хранение: Беречь от мороза, летом хранить в прохладном месте. Минимальный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев, если в результате длительного хранения образуется жидкость на поверхности, клей нужно хорошо перемешать.

Форма поставки:

22 кг (ведро) - 24 на поддоне

*** Соблюдайте также указания на нашем листке безопасности.**

Наши рекомендации по техническому применению исходят из нашего опыта и знаний, но не являются обязательными. Вы не освобождаетесь от собственной проверки поставляемых нами продуктов на пригодность для предусмотренных Вами целей.

