

Лак Bona Sportive Finish

Технический паспорт

Bona Sportive Finish - двухкомпонентный дисперсионный полиуретановый лак для обработки поверхностей паркетных полов в спортивных и многофункциональных залах. Лак Bona Sportive Finish обладает высокой прочностью к истиранию, устойчивостью к следам от обуви и высокой стойкостью к действию химических реагентов. Удовлетворяет требованиям немецкого стандарта DIN 18032 часть II (сопротивление скольжению).

- 100% полиуретан.
- Высокая прочность к истиранию и устойчивость к следам от обуви.
- Высокая стойкость к действию химических реагентов.
- Удовлетворяет требованиям стандарта DIN 18032 часть II (сопротивление скольжению).

Технические характеристики

Тип продукта	Двухкомпонентная полиуретановая дисперсия (100%)
Содержание летучих органических соединений	Макс. 80 гр/л
Уровень глянца (при 60°)	Глянцевый: ~ 90 Матовый: ~ 20
Соотношение составных компонентов смеси	4 % отвердителя Bona Sportive
Время выработки	Примерно 8 часов
Температура при нанесении	Температура в помещении и температура лака должна быть во время нанесения и высыхания не ниже 13 °C
Расход	Примерно 1 л на 8-10 м ² (120-100 гр/м ²) на один слой
Время высыхания	Примерно 2 – 2,5 часа при температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 60%
Инструмент для нанесения	Валик для нанесения дисперсионных лаков
EMICODE (код для обозначения уровня эмиссионной способности)	EC1-R
Маркировка	Компоненты в составе лака не подлежат обязательной маркировке в соответствии с Постановлением о защите от опасных веществ; Отвердитель: кат 3 по содержанию канцерогенных веществ; R40; XI, R38, R41, R43. В соответствии с директивой 1999/25/EC и приложениям к ней смесь классифицирована как опасная.
Срок годности	1 года с момента изготовления в нераспечатанной заводской упаковке
Хранение	Не хранить длительное время при температуре ниже +5 градусов Цельсия, беречь от мороза. Летом хранить в прохладном месте (не выше +25 °C)
Упаковка	2 x 10 литр + 2 x 0,40 л отвердитель



Соблюдайте рекомендации, содержащиеся в паспорте безопасности.

Подготовка поверхности перед нанесением

Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно отшлифованной, сухой, полностью очищенной от шлифовальной пыли, масла, воска и других возможных загрязнений. Для заключительного цикла шлифовки используйте однодисковую шлифовальную машину (Bona Flexisand) с системой Bona SandScrad или шлифовальные сетки зернистостью 120 – 150.

Использование

Перед употреблением емкость следует хорошо встряхнуть. Емкости с лаком Sportive Finish и отвердителем Sportive поставляются с измерительной шкалой. Отвердитель Bona Sportive (4%) добавить в емкость и хорошо взболтать в течение 1-2 минут. При смешивании продуктов частями необходимо следить за правильным соотношением составных компонентов. После смешивания



Bona®

Лак Bona Sportive Finish

Технический паспорт

подождать 5 минут. Смесь следует использовать в течение 8 часов. В качестве инструмента для нанесения использовать валик для дисперсионных лаков Bona.

Рекомендации по нанесению

Нанести лак плавными движениями накрест, избегая образования лужиц. Температура в помещении и температура лака должна составлять во время нанесения и высыхания не менее +13 °C. Кроме того, во время нанесения и в течение 7 дней после следует обеспечить достаточную вентиляцию. В день наносить не более 2-х слоев. Разметку краской Bona Sportive Paint лучше всего осуществлять после нанесения первого слоя лака Bona Sportive Finish и промежуточной шлифовки (более подробные указания по применению содержатся в техническом паспорте на Bona Sportive Paint). Рекомендуется следующий технологический процесс:

Необработанная древесина:

1 слой грунтовки Bona Sportive Primer + 3 слоя лака Bona Sportive Finish (в случае необходимости с разметкой)

Последующая обработка (соблюдать указания по последующей обработке):

1-2 слоя лака Bona Sportive Finish

Промежуточная шлифовка

Промежуточная шлифовка осуществляется после нанесения первого слоя лака (не грунтовки) с помощью однодисковой шлифовальной машины (Bona Flexisand) и шлифовальной системы Bona SandScrad с зернистостью абразива 150. В качестве альтернативы можно использовать шлифовальную сетку зернистостью 120 – 150. Применение шлифовальной системы Bona SandScrad помогает минимизировать следы от шлифовки.

Время сушки

В день можно наносить не более 2-х слоев Bona Sportive Finish. Время сушки между слоями составляет примерно 2,5 – 3 часа при температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. Промежуточную шлифовку можно осуществлять через 8-10 часов.

Расход

Примерно 1 л на 8-10 м² (120-100 гр/м²)

Чистка / Уход

Инструменты непосредственно после использования можно отмыть водой, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном. Отходы и пустые емкости следует утилизировать в соответствии с местными предписаниями. Остатки продукта не следует сливать в канализацию.

При нанесении на экзотические породы дерева обращайтесь к техническим специалистам фирмы Бона!

Обязательно примите к сведению

Вносимые нами предложения и рекомендации тщательно разрабатываются на основании Общих условий заключения торговых сделок и предоставляемой нам информации. Сведения по составу и методам работы с продуктом отвечают всем нашим знаниям, однако они не претендуют на полноту и не освобождают от собственной проверки предложений и продуктов на их пригодность к предусмотренному участку применения (например, нанесение на пробную поверхность в соответствии с DIN 18356 / ÖNORM B2218). Обязательным условием является соблюдение указаний на упаковках, этикетках, в технических информационных листках, инструкциях по уходу, нанесению и обработке, а также соблюдение маркировки и специальных технических директив и норм, а также выполнение работ профессиональным специалистом в соответствии с имеющимися предписаниями.

