

Грунт Bona Sportive Primer

Технический паспорт

Bona Sportive Primer - однокомпонентная дисперсионная грунтовка. Специально применяется в качестве грунта перед нанесением лака Bona Sportive Finish. Bona Sportive Primer слегка «поджигает» древесину.

- Специальный грунт для лака Bona Sportive Finish
- Высокое содержание связующих веществ
- Высокая заполняющая способность
- Слегка «поджигает» древесину

Технические характеристики

Тип продукта	Полиуретановая дисперсия
Содержание летучих органических соединений	Макс. 60 гр/л
Температура при нанесении	Температура в помещении и температура грунтовки должна быть во время нанесения и высыхания не ниже 13 °C
Расход	Примерно 1 л на 8-12 м ² (120-100 гр/м ²)
Время высыхания	Примерно 2 – 2,5 часа при температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 60%
Инструмент для нанесения	Валик для нанесения дисперсионных лаков
Маркировка	Не подлежит обязательной маркировке в соответствии с Постановлением о защите от опасных веществ
GISCODE (код для обозначения содержания вредных веществ)	W3+
EMICODE (код для обозначения уровня эмиссионной способности)	EC1
Маркировка	Не подлежит обязательной маркировке в соответствии с Постановлением о защите от опасных веществ
Хранение	Не хранить длительное время при температуре ниже +5 °C, беречь от мороза. Летом хранить в прохладном месте (не выше +25 °C)
Срок годности	Не менее 1 года с момента изготовления в нераспечатанной заводской упаковке
Упаковка	2 x 10 литр

Соблюдайте рекомендации, содержащиеся в паспорте безопасности.

Подготовка поверхности перед нанесением

Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно отшлифованной, сухой, полностью очищенной от шлифовальной пыли. Для заключительного цикла шлифовки используйте однодисковую шлифовальную машину (Bona Flexisand) с системой Bona SandScrad или шлифовальные сетки зернистостью 120 – 150. Пол, уложенный плавающим способом, не шпаклевать!

Нанесение

Перед употреблением канистру следует хорошо встряхнуть и в завершении вставить в горлышко канистры фильтр, поставляемый вместе с канистрой. Наносите грунтовку равномерно и плотно, чтобы исключить следы от валика и наплывы. Избегайте образования лужиц. Чтобы не допустить изменений цвета древесины, не следует выливать продукт непосредственно на пол, а работать из специальной емкости для нанесения. В качестве инструмента для нанесения использовать валик для дисперсионных лаков.

Рекомендации по нанесению

Нанести один слой грунтовки Bona Sportive Primer, избегая образования лужиц. В



Bona®

Грунт Bona Sportive Primer

Технический паспорт

завершение, в зависимости от потребности, нанести 2-3 слоя лака Bona Sportive Finish. Первый слой лака следует наносить сразу же после высыхания грунтовки Bona Sportive Primer.

Промежуточная шлифовка

Bona Sportive Primer непосредственно не шлифуется. Легкая промежуточная шлифовка осуществляется только после того, как в достаточной степени высох первый слой лака, с помощью однодисковой шлифовальной машины (Bona Flexisand). Наилучший результат достигается при применении шлифовальной системы Bona SandScrad. В качестве альтернативы можно использовать шлифовальную сетку зернистостью 120 – 150.

Время сушки

Примерно 2 – 2,5 часа при температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. Первый слой лака следует наносить сразу же после высыхания грунтовки Bona Sportive Primer. Более длительное время ожидания может привести к возникновению проблем с адгезией.

Расход

Примерно 1 л на 8-12 м² (120-100 гр/м²)

Чистка / Уход

Инструменты непосредственно после использования можно отмыть водой, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном. Отходы и пустые емкости следует утилизировать в соответствии с местными предписаниями, остатки продукта не следует сливать в канализацию.

При нанесении на экзотические породы дерева обращайтесь к техническим специалистам фирмы Бона!

Обязательно примите к сведению

Вносимые нами предложения и рекомендации тщательно разрабатываются на основании Общих условий заключения торговых сделок и предоставляемой нам информации. Сведения по составу и методам работы с продуктом отвечают всем нашим знаниям, однако они не претендуют на полноту и не освобождают от собственной проверки предложений и продуктов на их пригодность к предусмотренному участку применения (например, нанесение на пробную поверхность в соответствии с DIN 18356 / ÖNORM B2218). Обязательным условием является соблюдение указаний на упаковках, этикетках, в технических информационных листках, инструкциях по уходу, нанесению и обработке, а также соблюдение маркировки и специальных технических директив и норм, а также выполнение работ профессиональным специалистом в соответствии с имеющимися предписаниями.

