

Двухкомпонентный полиуретан-акриловый паркетный лак Herberts 2kPUR Kontracid D 3010



Производитель: **Herlac**

Паркетный лак **Herberts 2kPUR Kontracid D 3010** - это двухкомпонентный полиуретан-акриловый лак производства немецкой фирмы "Herlac Coswig GmbH". Паркетный лак **Herlac** не содержит формальдегида и особенно подходит для лакировки твердых пород древесины (дуб, ясень) в связи с его долговечностью, повышенной износостойкостью и химостойкостью. Паркетный лак **Herberts** великолепно работает на протяжении десятилетий и заслуженно считается одним из лучших паркетных лаков.

Лак паркетный полиуретановый **Herberts Контрацид D3010, 2-х комп., в комплекте с разбавителем Verd.S и отвердителем A01U. Германия**

Блеск: матовый, шелковисто-матовый, глянцевый, высоко-глянцевый.

Расход: 100-120 г/м² на 1 слой.

Цвет: бесцветный.

Нанесение: валик, кисть, распыление, налив. Нанесение: 3-4 слоя с промежуточной шлифовкой **Фасовки (комплект с отвердителем и разбавителем):** 6,5 л, 13 л, 32,5 л

Назначение паркетного лака Herberts2kPUR Kontracid D 3010:

Паркетный лак **Herberts** предназначен для

высококачественной отделки паркетных и дощатых полов.



Лак быстро сохнет. Образует покрытия повышенной износостойкости, высокой хим- и влагостойкости. Хорошо выделяет структуру древесины, акцентирует рисунок. Паркетный лак наносится непосредственно на поверхность дерева и обеспечивает покрытия от открыто- до полужакрипористого.

Применение паркетного лака Herberts2kPUR Kontracid D 3010:

Покрываемую поверхность шпатлюют (при необходимости), шлифуют шлифовальной лентой K180 - K280, тщательно очищают от пыли и грязи. Качество шлифовки существенно улучшает внешний вид лакового покрытия.

Лак смешивают с отвердителем A01U и разбавителем S, дают отстояться до выхода воздушных пузырьков и наносят на поверхность. Смесь необходимо использовать в течение 8 часов.

Лак наносится непосредственно на дерево и не требует предварительного грунтования нитролаком. Более того, **наносить лак на нитрооснову ЗАПРЕЩАЕТСЯ**, так как это может привести к «вспучиванию» покрытия.

Для регулировки вязкости используют разбавитель S. При нанесении первого слоя в смесь лака и отвердителя рекомендуется добавить ≈30% разбавителя S, а для последующих ≈15%. Категорически запрещается разводить лак растворителем P 646 и ему подобным, так как это приводит к разрушению его химической структуры, нарушению процессов полимеризации и, как следствие, значительному ухудшению износостойкости и прочности покрытия.

Лак рекомендуется наносить мягкой кистью, валиком или краскораспылителем. Следующий слой наносить не ранее чем через 2 часа после нанесения предыдущего. Рекомендуется производить промежуточную шлифовку между лаковыми слоями шкуркой K 320. Лак наносить в сухом помещении при температуре не ниже 15°. Повышенная влажность в помещении за счет открытых окон и сквозняков снижает блеск пленки.

При покрытии паркета рекомендуется наносить три, а в местах с повышенной нагрузкой (офисы, прихожие, кухни) – четыре слоя лака. Для глянцевых лаков увеличение количества слоев повышает степень блеска пленки.

Лак хранить в плотно закрытой оригинальной таре в прохладном (не выше 25°C) сухом помещении. Срок хранения — 12 месяцев.

Меры предосторожности: беречь от огня и воздействия прямых солнечных лучей.



Меры предосторожности: беречь от огня и воздействия прямых солнечных лучей.

Технические данные паркетного лака 2kPUR Kontracid D 3010:

Упаковка:

10 кг лака + 1 кг отвердителя A01U + 2 кг разбавителя S

5 кг лака + 0,5 кг отвердителя A01U + 1 кг разбавителя S

Вязкость при поставке	30-35 сек. ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °C / 4 мм
Сухой остаток	26±1%
Жизнеспособность	8 часов
Подложка	шлифованная массивная древесина или шпон
Способ нанесения	валик, кисть, распыление, налив
Расход	100-120 г/м ² на 1 слой
Рабочая вязкость - распыление - налив	18-35 сек. 20-25 сек.
Разбавление	разбавитель S
Цвет	бесцветный
Блеск пленки	матовый, шелковисто-матовый, глянцевый, высоко-глянцевый
Сушка (при 20°C) - до шлифовки - до штабелирования - до полного высыхания	1 час 2 часа 24 часа
Очистка инструмента	разбавитель S

ООО "ТерраДек", г. Минск, ул. Беломорская, 4а, оф. 2-1; www.teradeck.by, тел. +375(29)11-202-88