

TARBICOL PU 2K

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасная адгезия ко всем видам оснований: бетону, дереву, металлу, плитке, ангидритной стяжке
- Подходит для внутренних и наружных работ
- Высокая влагостойкость
- Теплостойкость: до +120°C
- Не содержит воды и органических растворителей (не деформирует древесину)
- Легко наносится шпателем
- Подходит для полов с подогревом

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей подходит для укладки всех видов паркета и большинства сортов древесины на впитывающие и не впитывающие основания:

- паркет любой толщины и длины
- необработанный или покрытый лаком паркет
- мозаичный паркет
- паркетная доска
- промышленный паркет

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	Полиуретан
Плотность	1,58 ± 0,02 г/см ³
Вязкость	65000 мПа·с+15%
Внешний вид	клей-паста
Цвет	янтарно-желтый
Время в открытом состоянии	около 80 мин. при +20°C
Рабочее время	40-45 мин при +20°C и 25-30 мин при +30°C
Схватывание	около 48 ч
Ввод в эксплуатацию	жилые помещения - около 24 ч, интенсивное движение - около 48 ч
Готовность к циклеванию и шлифованию	минимум через 72 ч
Температура использования	+ 10°C до + 30°C
Расход	800-1400 г/м ²

⁽¹⁾Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности воздуха, для нормально впитывающих оснований, при использовании рекомендуемого инструмента.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Смешайте оба компонента при помощи смесителя (скорость вращения не должна превышать 300 об/мин) до получения однородной смеси янтарно-желтого цвета, без прожилок. Избегайте слишком высокой скорости смешивания, т.к. повышение температуры сокращает рабочее время клея. Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя В3 или В12 на поверхность основания из расчета 800-1400 г/м².

Необходимо сразу же нанести весь смешанный клей на основания для получения оптимального рабочего времени.

При укладке паркета необходимо оставлять зазор как минимум 8 мм от стены по всему периметру помещения. Правило расчета ширины зазора - 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом. Эти зазоры закрываются плинтусами.

ПРИМЕЧАНИЯ

-Хранить паркет в сухом помещении в закрытой упаковке. Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации.

-Не производить укладку, если относительная влажность превышает воздуха 65%.

Bostic LLC
ООО «ТерраДек» 220013 г. Минск, ул.
Беломорская, 4а Phone : +375(29)112-02-88
Fax : +375(17)292-28-80
E-mail : info@teradeck.by
www.teradeck.by

-Воздействие влаги во время нанесения может привести к появлению пены.

-Для полов с подогревом: отопление необходимо включить, по крайней мере, за 3 недели до укладки и выключить, как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать температуру отопления следует постепенно, только спустя неделю после укладки

-Сложить паркет, по крайней мере, за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать влажность.

-Свежие пятна и инструменты очищать ацетоном.

-Хорошо закрывать упаковку с клеем после использования.

ХРАНЕНИЕ

18 месяца в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 35°C. Выдерживает замораживание до -20°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Ведро 10 кг

BOSTIK HOTLINE

Smart help +375(29)112-02-88

