

MS ELASTIC 400 клей на основе MS полимера, силан (без запаха)

СВОЙСТВА: Готовый к применению, эластичный клей на основе MS Polimer, универсального назначения, без запаха. Не содержит воды, растворителей и изоцианатов. Устойчив к воде и температуре. После применения не вызывает разбухания древесины, создавая прочный эластичный шов. Безопасен при применении. Легко наносится и устраняется. Клей соответствует требованиям нормы PN-EN 14293.

НАЗНАЧЕНИЕ: MS ELASTIC предназначен для приклеивания на цементные и ангидритовые монолитные полы и на другие поверхности: массивный, многослойный, экзотический паркет, многослойные доски, деревянные панели, готовые и промышленные паркетные, ламинат. Клей можно применять на полах с обогревом.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Поверхность и климатические условия в помещении должны соответствовать общепринятым принципам укладки паркета. Основание должно быть сухим стабильным, ровным, без антиадгезивных загрязнений в виде масла, краски, гипса и т. п., устойчивым к износу и отслаиванию, вызванному естественной деформацией древесины. Рекомендуем грунтовать основание полиуретановым грунтом, напр. RENOPRIMER PU 112 или RENOPRIMER PU 150, Pu 200, Pu 300 (в случае основания с высоким влагопоглощением или, когда основание необходимо упрочнить).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Накладывать клей на поверхность с помощью надлежащего зубчатого шпателя. Приклеиваемый элемент слегка дожать. Следует обратить внимание, чтобы обратная сторона клееного элемента была полностью покрыта клеем. После окончания приклеивания неиспользованный клей в упаковке плотно накрыть алюминиевой фольгой с целью ограничения доступа влаги.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ: Ниже +15°C и свыше 65% влажности окружающей среды, не допускается склеивание элементов покрытия пола. Загрязнения, возникшие во время укладки, и инструменты очистить немедленно с применением PU Cleaner. Шлифование/продолжение работ – не ранее, чем спустя 24 часа (при условии отсутствия периода акклиматизации древесины до окружающих условий).

РАСХОД: Ниже указаны наглядные размеры зубчатых шпателей для накладывания клея. Зубчатый шпатель подобрать таким образом, чтобы клей на 100% покрыл обратную сторону элементов паркета. В случае необходимости зубцы шпателя следует увеличить листовыми ножницами.

Вид пола / Зубцы / Расход:

Большие элементы готового и массивного паркета, массивные доски Б13: 1100 - 1300 г/м².

Ламели, промышленная мозаика, массивный паркет, готовый паркет малого формата и деревянная брусчатка Б 11: 1000 – 1200 г/м².

Большие детали готового паркета Б 5: 800 - 1000 г/м².

Мозаичный паркет, готовый паркет малого формата Б 3: 700 - 900 г/м².

ХРАНЕНИЕ: Хранить в оригинально закрытой упаковке при температуре +5С0 + 25С0.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Основа: 100% MS Полимер.

Консистенция: густая жидкость.

Цвет: пепельный.

Плотность: 1,6 кг/дм³.

Время укладки: около 30 минут при температуре +23 о С / 50% влажность воздуха.

Срок годности: 6 месяцев с даты производства в оригинально замкнутой упаковке.

Размер упаковки: 12 кг.