

### Указания по нанесению

- Размешать массу, добавить в нее отвердитель в соотношении 10:1 и тщательно перемешать. Если масса и отвердитель смешиваются частично, необходимо соблюдать их весовое соотношение. После смешивания компонентов бесцветное масло использовать в течение 2 часов, цветное масло в течение 1 часа.
- Поверхность должна быть отшлифована надлежащим образом, влажность древесины макс. 12%.
- Покрытие должно быть сухим и не содержать остатков старых слоев, масла, жира, воска, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений. Температура в помещении от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха от 40% до 75%, температура материала от +18°C до +25°C. Хорошо проветривать рабочие помещения.
- Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATOOL Versiegelungseimer.
- Хорошо потрясти емкость с материалом.
- Соблюдать «Указания по шлифовке: окраска паркета» компании LOBA.
- Перед использованием цветных вариантов необходимо произвести пробное окрашивание на небольшом участке поверхности для оценки получаемого цвета и общего вида. Цвета можно смешивать между собой. Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости следует добавить бесцветный вариант. Для равномерного окрашивания необходимо насыщение поверхности пигментами, поэтому разбавлять можно только в следующей пропорции: макс. три бесцветные части на одну цветную часть.
- Если на большой площади используется более одной упаковки, необходимо вылить материал из всех упаковок в одну большую емкость и тщательно перемешать.
- Смоченные поверхности в результате глубокого проникновения пигментов в древесину не могут быть восстановлены до первоначального состояния.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE Вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте [www.wingis-online](http://www.wingis-online).

### Разбавители

Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости смешать с бесцветным вариантом. Макс. 3 части бесцветного варианта на одну цветную часть.

### Инструмент для нанесения/Расход материала

Плоский шпатель LOBATOOL / ок. 30 г/м<sup>2</sup> (33 м<sup>2</sup>/кг) в зависимости от впитывающей способности основания. Выровнять поверхность с помощью бежевого пада LOBATOOL Spezial-Pad.

### Время высыхания

- По покрытию можно ходить через 12 часов.
- Использование через 48 часов.
- Нанесение защитного покрытия через 10 дней.
- Возможно более раннее нанесение защитного покрытия LOBATOOL Cover 400, подробности в технической информации о продукте.

### Оptionальная предварительная обработка для получения специальных эффектов

Реактивная морилка для древесины с содержанием танина:

- ActiveColor коричневый.
- ActiveColor серый.

Пигментная морилка:

- PreTone белый.





### Указания по нанесению

#### Нанесение шпателем:

- Нанести масло плоским шпателем LOBATOOL.
- Оставить на поверхности для воздействия.
- Примерно через 20 минут после нанесения масла обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBATOOL Spezial-Pad.
- Нанести шпателем второй слой масла.
- Оставить на поверхности для воздействия.
- Примерно через 20 минут после нанесения масла обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBATOOL Spezial-Pad.
- Применение на покрытиях с щелями и доске с фаской - нанесение падом:

Нанести масло HS 2K ImpactOilColor непосредственно на бежевый пад LOBATOOL Spezial-Pad. Втереть масло в паркет с помощью однодисковой машины. Обработать поверхность новым (сухим) бежевым падом LOBATOOL Spezial-Pad. Высыхание в течение ночи. Нанести HS 2K ImpactOilColor непосредственно на бежевый пад LOBATOOL Spezial-Pad. Втереть масло в паркет с помощью однодисковой машины. Обработать поверхность новым (сухим) бежевым падом LOBATOOL Spezial-Pad. Подробную информацию по данной технике нанесения Вы найдете в разделе „Советы профессионалов“ на нашем сайте [www.loba.de](http://www.loba.de).

#### Важные указания

Не допускается нанесение с помощью распылителя.

Излишки материала должны быть полностью удалены в процессе обработки поверхности. У некоторых экзотических пород древесины возможно более длительное время высыхания.

Пропитанные тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в плотно закрытых емкостях, масло в сочетании со шлифовальной пылью, тряпки из ткани и т.п. смочить водой и хранить в ведре с крышкой или утилизировать с учетом противопожарной безопасности - в противном случае существует опасность самовозгорания.

Нанесение шпателем возможно только на покрытиях из древесины с заделанными щелями. Масло, попавшее в щели, длительное время не высыхает.





#### Общие указания

**Очистка рабочих инструментов:** Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., очистителем кисточек.

**Время высыхания:** Время высыхания указано для +20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция в помещении приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать LOBATool Cover 400. Данные по использованию продукта указаны в соответствующем листе технической информации.

**Склеивание кромок:** Паркет, приклеенный без прочности на сдвиг, массивная половая доска, торцевой паркет, индустриальный паркет и паркет на полах с подогревом, а также породы древесины с быстрой реакцией на изменение влажности (напр., бук) подвержены деформации при изменениях климатических условий (влажности воздуха, температуры). Использование масла предотвращает образование щелей.

**Взаимодействие:** Материалы, содержащие пластификаторы, напр., подложки ковров, мебельные ножки, колесики стульев, эластичные паркетные и монтажные клеи могут привести к размягчению и изменению цвета лака. Отложения в щелях могут быть причиной ухудшения тактильных и оптических характеристик покрытий. Воздействие красок для волос, резиновых шин автомобилей, велосипедов и т.п. могут привести к длительным, необратимым изменениям цвета поверхности.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно нашими Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

