

WAKOL PU 215

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2-компонентный полиуретановый клей для прочной на сдвиг укладки на впитывающие и не впитывающие основания во внутренних помещениях:

- 10 мм массивного деревянного паркета,
- мозаичного паркета,
- паркета из ламелей с укладкой на ребро,
- штучного паркета,
- многослойного паркета,
- массивного деревянного настила,
- деревянной брусчатки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Без растворителей
- Без водный - не разбухает
- Легко наносить
- Подходит для полов с подогревом
- Очень низкий уровень эмиссии
- Удовлетворяет требованиям DIN 281
- Не расплывается



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сырьевая основа: полиуретан

Соотношение при смешивании: 10,7 весовых частей комп. А + 1 весовая часть комп. В

Время подсыхания: нет

Время укладки: ок. 120 мин.

Время открытой выдержки: ок. 90 мин.

Время сушки: примерно 24 ч.

Обработка поверхности: не раньше чем через 24 ч.

Чистящее средство: WAKOL RT 5960 Очищающие салфетки прежде чем схватится клей.

Срок хранения: 12 месяцев при комнатной температуре

Температура при хранении: не ниже +5°C.

GISCODE: Индивидуальная информация о продукте доступна на www.wingis.de

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ И РАСХОД:

ТКВ В3 850 – 1050 г/м² мозаичный и мелкоформатный многослойный паркет.

ТКВ В5 750 – 950 г/м² крупноформатный многослойный паркет.

ТКВ В11 1050 – 1250 г/м² 10 мм массивный паркет, паркет из ламелей с укладкой на ребро, штучный паркет, мелкоформатный многослойный паркет и деревянная брусчатка.

ТКВ В13 1150 – 1350 г/м² крупноформатный штучный и многослойный паркет, а также массивный деревянный настил.

Примечание: Расход также зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

ОСНОВАНИЯ

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям DIN 18356. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, загрязнений и веществ, препятствующих приклеиванию. Стяжки со связкой из сульфата кальция требуют предварительной механической обработки и уборки с помощью пылесоса согласно предписаниям изготовителей соотв. действующим нормам и техническим требованиям. Мы рекомендуем прогрунтовывать стяжки с интегрированным отоплением в полу. Соблюдать время сушки грунтовки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Содержание упаковки с отвердителем вылить полностью в упаковку со смолой и оба компонента интенсивно перемешать минимум 3 минуты с помощью специальной мешалки до тех пор пока не появится однородный цветовой тон и не будет видно разводов.

Нанесение клея выполняется равномерно с помощью зубчатого шпателя, без скоплений клея. Паркет сразу вдвинуть и хорошо прижать. Обратить внимание на полное смачивание нижней стороны паркета.

Нельзя ходить по уложенным поверхностям в течение первых 4-6 часов.

Шлифовка и герметизация паркета могут выполняться после полного схватывания, при соответствующих климатических условиях, через 24 ч.

После окончания обработки тут же очистить инструменты с WAKOL RT 5960

Очищающими салфетками. После высыхания WAKOL PU 215 можно удалить только механическим путем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обработка при температуре не ниже + 15°C. При холодной погоде паркет и клей своевременно довести в отапливаемом помещении до нормальной температуры. Все указания относятся примерно к 20 °C и 65 % относительной влажности.

У массивных деревянных настилах коэффициент толщины/ширины не должен быть больше чем 1:5.

Мы гарантируем неизменно высокое качество наших продуктов. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия, на которые мы не можем повлиять, исключают право из этих указаний. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.