

## ÖL-BEIZE

### ЦВЕТНЫЕ БЕЙЦЫ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ




3501  
Белый  
прозрачный/  
интенсивный



3512  
Серебристо-  
серый  
прозрачный/  
интенсивный



3514  
Графит  
прозрачный/  
интенсивный




3516  
Ятоба  
прозрачный/  
интенсивный



3518  
Светло-серый  
прозрачный/  
интенсивный



3519  
Натуральный  
прозрачный/  
интенсивный



3541  
Гавана  
прозрачный/  
интенсивный




3543  
Коньяк  
прозрачный/  
интенсивный



3564  
Табак  
прозрачный/  
интенсивный



3590  
Черный  
прозрачный/  
интенсивный



#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высококачественная цветная грунтовка для деревянных полов и мебели. По сравнению с традиционными покрытиями, основу продукта составляют растительные ингредиенты, которые позволяют достичь равномерного окрашивания без пропусков и наплывов. Интенсивность окраски – от прозрачной до насыщенной. Простое применение – без промежуточной шлифовки. Экономит время и деньги! Необходима финишная обработка поверхности бесцветным Osmo-маслом Hartwachs-OL Original. Öl-Beize оставляет поры древесины открытыми. Не трескается, не шелушится, не отслаивается. Устойчиво к воздействию пятен от воды, вина, пива, колы, кофе, чая, соков, молока (EN 12720). Устойчиво к слюне и поту (DIN 53160). Подходит для детских игрушек (EN 71.3).

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

все типы деревянных полов, например: массивная доска, паркетная доска, паркет, OSB и пробка, а также лестницы и мебельные поверхности.

#### СОСТАВ:

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, льняное, соевое, осотовое), пигменты, сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки. Продукт соответствует стандарту EC (2004/42/EC).

#### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: (Плотность): 0,90 – 1,15 гр./см<sup>3</sup>.  
Вязкость: 30 – 45 сек (4 мм, DIN 53211)  
Запах: слабый, после высыхания без запаха.

#### СРОК ХРАНЕНИЯ:

Не менее 5 лет в плотно закрытой банке в сухом помещении.  
Морозоустойчиво.

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой (макс. влажность для лиственницы 15%, для других пород макс. влажность 18%) и не мерзлой. Старые открыто-пористые краски очистить от пыли и грязи. Старые лакокрасочные покрытия удалить. Небольшие трещины, швы или отверстия выровнять Osmo-шпатлевкой для древесины Holzpaste. Поверхность древесины тщательно отшлифовать. Сначала шлифовать грубой наждачной бумагой. Финишное шлифование рекомендуется проводить зернистостью Р120 – для пола, Р150– для мебели. Перед нанесением необходимо тщательно удалить пыль веником, затем пылесосом.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Цветные бейцы на масляной основе Öl-Beize готовы к применению. Перед применением тщательно перемешать. Результат покраски зависит среди прочего от свойств и обработки древесины (породы, степени шлифовки и т.д.), поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.

Прозрачное покрытие: нанести тонкий слой на чистую сухую древесину при помощи Osmo-щетки для пола, Osmo-валика из микрофибры или шпателя вдоль волокон древесины и равномерно растереть белым падом. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.

Интенсивное окрашивание: нанести тонкий слой при помощи Osmo-щетки для пола или Osmo-валика из микрофибры и тщательно распределить вдоль волокон древесины.

## ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Рекомендуется использовать для очистки кистей уайт-спирит.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

До возможности аккуратного использования ≈ 12 часов при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания. Окончательный набор прочности материала происходит в течении 10-14 дней. До этого момента не нагружайте поверхность и не производите очистку поверхности моющими средствами.

## РАСХОД:

1 л ≈ 24-48 м<sup>2</sup> в один слой. Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Для покраски внутренних мебельных поверхностей используйте ткань или ветошь. Достаточно одного тонкого слоя.

Для покрытия твердых темных пород древесины, содержащих большое количество маслянистых веществ, рекомендовано Osmo-масло с воском для твердых пород Klarwachs.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания на глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом. Может вызвать аллергические реакции. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Предупреждение! Ветошь, пады и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания). Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102.

## УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству.

## ОБЪЁМ БАНКИ:

1 л; 2,5 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании ОСМО. Для получения наилучшего результата покупатель/строитель (исполнитель работ) должен испытать материалы по их пригодности для конкретных целей и определенных объектных условий.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.

