



|              |  | <i>Допустимые параметры пороков по сортам</i>         |  |   |
|--------------|--|---|--|---|
| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование порока</b>   | <b>Селект</b>   | <b>Натур</b>   | <b>Рустик</b>   |
| <b>1</b>     | <b>Здоровые сучки, расколотые частично отреставрированные (зашпаклеванные), в том числе частично сросшиеся</b> | допускаются Ø до 10 мм, без ограничений по количеству | допускается Ø до 18 мм, без ограничений по количеству. | допускается Ø до 50 мм, без ограничений по количеству.                                      |
| <b>2</b>     | <b>Выпавшие полностью отреставрированные сучки (зашпаклеванные)</b>  | Не допускаются  | допускается Ø до 13 мм, без ограничений по количеству. | допускается Ø до 35 мм, без ограничений по количеству.                                      |
| <b>3</b>     | <b>Трещины пластевые, кромочные и торцовочные</b>  | Не допускаются  | шириной до 0,5 мм, длиной до 30 мм                     | Допускаются отреставрированные шириной до 5 мм, длиной до 30% длины планки, без ограничений |
| <b>4</b>     | <b>Заболонь</b>  | Допускается 10% от площади планки                     | Допускается до 20% от площади планки                   | Не ограничивается   |
| <b>5</b>     | <b>Желтизна (пятна и полосы)приобретенная химическая окраска</b>   | Не допускается  | Не допускается   | Не допускается  |
| <b>6</b>     | <b>Синева (глубокая)</b>   | Не допускается  | Не допускается   | Не допускается  |
| <b>7</b>     | <b>Червоточина</b>   | Не допускается  | Допускается до 9 шт. на 1 м.п. диаметром не более 3 мм | Допускается до 10 шт. диаметром не более 3 мм. на 40 см длины                               |
| <b>8</b>     | <b>Гниль</b>   | Не допускается  | Не допускается   | Не допускается  |
| <b>9</b>     | <b>Вырыв, механические повреждения на пласти</b>   | Единичные до 0,1 мм                                   | Единичные до 0,3 мм                                    | Единичные до 1,5 мм   |
| <b>10</b>    | <b>Механические повреждения, отщеп, скол, вмятина на кромках и торцах</b>                                      | Единичные глубиной до 0,2 мм                          | Единичные шириной до 2мм и глубиной до 1,0 мм          | Единичные шириной до 3мм и глубиной до 1,5 мм   |
| <b>11</b>    | <b>Непрофрезеровка (непрострог)</b>  | Не допускается  | Не допускается   | Не допускается  |