

VARATHANE® PREMIUM FLOOR FINISH ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ПОЛА ОРГАНОРАСТВОРИМЫЙ

VARATHANE® PREMIUM FLOOR FINISH – прозрачный лак, превосходящий другие известные марки полиуретановых лаков по твердости, стойкости и долговечности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- запатентованная технология получения наночастиц оксидов алюминия и кремния в составе лака обеспечит максимальную стойкость к истиранию, царапинам и пятнам;
- самовыравнивающаяся композиция – не оставляет следов от кисти;
- придаст поверхности теплый золотистый оттенок.
- для внутренних работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: новые или ранее тонированные деревянные поверхности.

Ограничения: не рекомендуется для линолеума, винила, глазированной плитки, металла.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеально подходит для деревянных полов с интенсивным использованием, например, на кухне, в коридоре, в прихожей, в холле, на лестничной площадке.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное покрытие с теплым золотистым оттенком (глянцевое, полуглянцевое, сатин, матовое).

СОСТАВ: масло-модифицированный полиуретан, оксид алюминия, аморфный оксид кремния, уайт-спирит. **ЛОВ:** 450 г/л.

УПАКОВКА: банка 3,78 л.

ВЕС: 0,87-0,91 кг/л.

СУХОЙ ОСТАТОК: 45,0-50,5% по массе.

РАСХОД: 56 м²/3,78 л.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с натуральной щетиной, аппликатор, краскопульт.

Ограничения: не рекомендуется использовать валик.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее покрытые поверхности

Для лучшей адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков восков, жира, масел, шеллака, лаков, плесени и полиролей. Удалите воск смывкой для воска (воск не удаляется шлифованием), шеллак - смывкой для красок, плесень - при помощи 10% раствора бытового отбеливателя и воды. Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены шлифованием наждачной бумагой с зернистостью №150-220 или шлифмашиной до получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Непокрытые поверхности

Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью №150-220 или шлифмашиной, и удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если используется наполнитель или шпаклевка, убедитесь, что они не содержат воска и дайте достаточно времени для их высыхания.

Окрашенные или тонированные поверхности

Поверхность должна быть тщательно очищена и просушена перед нанесением лака.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре от 12°C до 38°C и относительной влажности ниже 85%. Не разбавлять. Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением и помешивайте во время использования. Не встряхивать!

Рекомендуется наносить минимум 3 слоя с 4-х часовым промежутком между нанесениями. При нанесении лака на красное дерево, кедр или породы древесины с высоким содержанием масла, время высыхания увеличивается. При нанесении на тонированные или пропитанные деревянные поверхности, или в периоды высокой влажности и/или низких температур, время высыхания также может увеличиваться. Поэтому наносите последующий слой, только когда первый просох до прозрачного твердого покрытия и не липнет при касании.

При необходимости проведите легкое межслойное шлифование наждачной бумагой №320, только если между нанесением слоев прошло более 12 часов.

Примечание: перед началом работ проведите тест на окрашивание в незаметных местах. Такое тестирование важно, когда лак будет наноситься на поверхности, ранее тонированные или окрашенные покрытиями на масляной основе.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре 21°C и относительной влажности 50%:

- до отлипа – 2 часа;
- повторное покрытие – 4 часа;
- легкое использование – 24 часа;
- полное отверждение – 72 часа.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование уайт-спиритом или растворителем для красок.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.
Держите подальше от детей!

Срок хранения: 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru.