

VARATHANE® TRIPLE THICK POLYURETHANE

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- обладает непревзойденной долговечностью, износостойкостью и ударопрочностью;
- подходит для поверхностей с интенсивным использованием и подвергающихся частому мытью;
- обеспечит деревянным поверхностям экстрзащиту от истирания, царапин, сколов и отщелкивания;
- высокоэластичный, устойчив к отслаиванию, растрескиванию и структурному разрушению;
- устойчив к воздействию бытовых химикатов, в том числе проливам алкоголя;
- защищает поверхность от грязи, просачивания и разрушительного действия воды;
- предотвращает образование грибка и плесени в древесине;
- Усовершенствованная формула самовыравнивания, не оставляет следов от кисти;
- высокая заполняющая способность: заполняет дефекты древесины, выравнивая ее поверхность;
- придает стойкий блеск, который не тускнеет со временем;
- 1 слой покрытия равен трём слоям обычного лака ;
- отсутствие запаха;
- быстрая очистка инструмента мыльным раствором.

VARATHANE® TRIPLE THICK POLYURETHANE 3X толще, чем традиционный полиуретановый лак.

Он подходит для использования на всех внутренних поверхностях древесины, включая мебель, двери, отделка и многое другое.

Усовершенствованная формула самовыравнивания

Полные проекты в 3 раза быстрее

Максимальная прочность в одном слое

Он подходит для использования на всех внутренних поверхностях древесины, включая мебель, двери, отделка и многое другое. Этот продукт не рекомендуется для наружных поверхностей или полов.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с искусственной щетиной.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее покрытые поверхности

Для лучшей адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков восков, жира, масел, шеллака, лаков, плесени и полиролей. Удалите воск смывкой для воска, шеллак - смывкой для красок, и плесень - при помощи 10% раствора бытового отбеливателя и воды. Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены шлифованием наждачной бумагой с зернистостью №120-150 до получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Непокрытые поверхности

Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью №120-150 и удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если используется наполнитель или шпаклевка, убедитесь, что они не содержат воска и дайте достаточно времени для их высыхания.

Окрашенные или тонированные поверхности

Поверхность должна быть тщательно просушена перед нанесением лака.

НАНЕСЕНИЕ

Обратите внимание! При нанесении полиуретан имеет молочно-белый оттенок, который при высыхании становится кристально-прозрачным. Не применять при прямом солнечном освещении. Нанесение лака на поверхности, окрашенные белыми или пастельными тонами, может вызвать изменение цвета. Поэтому перед нанесением проведите тест на окрашивание в незаметном месте. Такое тестирование важно, когда лак будет наноситься на поверхности, ранее тонированные или окрашенные покрытиями на водной основе.

Наносить при температуре от 13°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%. Более низкие температуры и/или высокая влажность увеличивают время высыхания.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением и помешивайте во время использования. Во избежание появления воздушных пузырьков на лакируемой поверхности, не встряхивайте содержимое банки и не наносите лак валиком с длинным ворсом (можно использовать валик с ворсом менее 0,5 см, например, велюровый).

Наносить минимум в 1-2 слоя с 2х часовым промежутком между нанесениями. Наносить следующий слой, только когда первый просох до прозрачного твердого покрытия. При необходимости применяйте межслойное шлифование, при этом предыдущий слой должен просохнуть в течение 24 часов.

Примечание! Нанесение лака толстым слоем может значительно увеличить время высыхания и затруднить процесс отверждения лаковой пленки. Несколько тонких слоев лака придадут больше твердости и износостойкости покрытию, чем один толстый слой

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре 21°C и относительной влажности 50%:

- до отлипа – 2 часа;
- повторное покрытие – 2 часа;
- легкое использование – 48 часов;
- полное отверждение – 7 суток.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование водой с мылом.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

Держите подальше от детей!

Бережь от замораживания!

Срок хранения: 5 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11 HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061