

## Клей 2-К ПУ для искусственной травы «GOLDBASTIK BP 90»



9,35 кг

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- для внутренних и наружных работ при низких температурах (от +5 °С);
- пригоден для работы при повышенной (до 90%) влажности воздуха;
- эластичный после затвердевания;
- длительное время укладки;
- твердеет без усадки;
- высокая конечная прочность.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	двухкомпонентный состав
Основа	полиол с наполнителем
Консистенция	средняя вязкость
Цвет покрытия	зеленый после высыхания
Плотность	ок. 1,5 г/см <sup>3</sup>
Соотношение для смешивания А:Б (весовое)	7,5:1
Жизнеспособность смеси	70-80 минут
Время подсушки	не требуется
Время укладки	ок. 100 мин. при +20 °С

Время затвердевания	10-12 часов
Готовность к эксплуатации	через 24 часа
Способ нанесения	зубчатый шпатель ВЗ/В11
Расход	600-800 г/м <sup>2</sup> (в зависимости от типа шпателя, изнаночной стороны покрытия и ширины шва)
Условия применения	температура воздуха, клея и основания от +5 °С, влажность - менее 90%
Применение	внутри и снаружи помещений
Морозостойкость	да, допускается транспортное замораживание

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30  
+375 29 395-50-11  
+375 17 377-55-30



natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85  
+375 29 395-55-49  
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88



info@goldbastik.com

<b>Пожароопасность</b>	нет
<b>Условия хранения</b>	при температуре от +5 до +30 °С (оптимально - от +10 до +25 °С)
<b>Гарантийный срок хранения</b>	15 месяцев, в заводской невскрытой упаковке

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный двухкомпонентный полиуретановый клей зеленого цвета для приклеивания любых типов искусственных газонов в области шва и маркировки игрового поля на специальную ленту. Не содержит растворителей и воды. Применяется для полов с подогревом. Для работ внутри и снаружи помещений.

#### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +5 °С** (оптимально - от +15 °С до +25 °С) и относительной влажности воздуха ниже 90%. Низкие температуры удлиняют, а высокие - сокращают открытое время, время укладки и схватывания. Также при низких температурах повышается вязкость клея, что ухудшает его удобное нанесение. **Избегать работ по приклеиванию во время дождя.**

2. Основание должно быть подготовленным - прочным, твердым и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. Можно приклеивать влажные покрытия на влажные основания, но они не должны быть совершенно мокрыми. Рекомендуется наносить клей на сухую ленту для швов.

3. **Полностью** смешать смолу и отвердитель при помощи миксера в течение не менее 2 минут до получения однородной по цвету массы. Следить за хорошим перемешиванием смеси, особенно по краям и на дне емкости. Необходимо избегать слишком высокой скорости смешивания для сохранения более длительного открытого времени. **Жизнеспособность смеси составляет 70-80 минут (время, в течение которого приготовленную смесь необходимо выработать).**

3. Разложить покрытие и отогнуть его в области шва. Нанести

клей на ленту для швов из тканого и (или) нетканого материала, используя зубчатый шпатель ВЗ/В11, в количестве, которое зависит от изначальной структуры покрытия. К укладке покрытия приступают сразу после нанесения клея в течение времени для укладки. Если покрытие уложить слишком поздно, то результатом этого может быть неполное смачивание покрытия клеем и, следовательно, недостаточно полное приклеивание.

4. После укладки покрытия прикатать его валиком. Через 40-60 мин. покрытие следует прикатать повторно.

5. Аналогично приклеивается покрытие в области маркировки игрового поля.

6. Клеевые загрязнения необходимо сразу же убрать с помощью чистящей ткани. Затвердевший клей можно удалить только механическим путем.

#### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка в заводской невскрытой упаковке при температуре от +5 до +30 °С (оптимально - от +10 до +25 °С). Допускается транспортировка при отрицательных температурах, в этом случае перед использованием выдержать 2-3 дня в теплом помещении. Длительно вскрытый отвердитель не годится для работы. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Не сливать остатки на землю и в канализацию! Излишки отвержденного продукта утилизировать как бытовой мусор.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном от детей месте. **При работе с клеем реакционные компоненты проникают глубоко в поры кожи и их сложно удалить, поэтому необходимо использовать резиновые перчатки, а при добавлении отвердителя и во время перемешивания - также плотно прилегающие очки.** При попадании в глаза следует немедленно обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу - промыть водой с мылом и, в случае возникновения аллергической реакции, обратиться к врачу. **Отвердитель содержит опасное вещество - изоцианат, поэтому необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения.**

**СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА**

1. Соответствует требованиям ТУ BY 191905626.011-2019 «Клеи полиуретановые двухкомпонентные».
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

*Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу [www.goldbastik.com](http://www.goldbastik.com).*