

VARATHANE® PREMIUM SPAR URETHANE **ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОРГАНОРАСТВОРИМЫЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ**

VARATHANE® PREMIUM SPAR URETHANE – рецептура с УФ-адсорберами, препятствующими разрушению от воздействия солнечных лучей, с мощной защитой от посерения и выветривания, представляет собой лучшее наружное покрытие для дерева. Эластичный, сжимается или расширяется в зависимости от погодных условий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- придает покрытию нестареющую красоту и подчеркивает естественную фактуру древесины;
- максимальная стойкость к истиранию, царапинам, ударам и сколам;
- высокая долговечность, водонепроницаемость, устойчивость к отслаиванию;
- УФ-адсорберы предотвращают разрушение от солнечной радиации, сохраняя исходный цвет и блеск;
- эффективная защита при любой погоде;
- высокоэластичный, устойчив к структурному разрушению, изменению геометрии древесины;
- мощная защита от посерения, выветривания, растрескивания и выцветания;
- препятствует образованию в древесине грибка, плесени;
- имеет грязеотталкивающие свойства, оставляя древесину чистой, без пятен;
- самовыравнивающееся и быстросохнущее покрытие;
- придаст поверхности теплый, золотистый оттенок.
- подходит для использования на лодках и яхтах выше ватерлинии;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: обладает исключительной адгезией к новым или ранее тонированным деревянным поверхностям, бетону, камню, кирпичу, металлу, пластику.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для покрытия фасадов зданий, балконных ограждений, оконных рам, дверей, перил лестниц, ограждений, садовой мебели, беседок, навесов, деревянных сайдингов.

Ограничения: не рекомендуется для террас, настилов, полов с интенсивным трафиком, грубо обработанных поверхностей.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное покрытие с теплым, золотистым оттенком (глянцевое, полуглянцевое, сатин).

СОСТАВ: масло-модифицированный уретан. **ЛОВ:** менее 350 г/л.

УПАКОВКА: банка 0,946 л или 3,78 л.

ВЕС: 0,86–1,04 кг/л.

РАСХОД: 13 м²/0,946 л или 52 м²/3,78 л.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с натуральной щетиной, аппликатор, краскопульт.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее покрытые поверхности

Для лучшей адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков восков, жира, масел, шеллака, лаков, плесени и полиролей. Удалите воск смывкой для воска, шеллак - смывкой для красок, плесень - при помощи 10% раствора бытового отбеливателя и воды. Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены шлифованием наждачной бумагой с зернистостью №150-220 до получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Непокрытые поверхности

Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью №150-220 и удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если используется наполнитель или шпаклевка, убедитесь, что они не содержат воска и дайте достаточно времени для их высыхания.

Окрашенные или тонированные поверхности

Поверхность должна быть тщательно очищена и просушена перед нанесением лака.

НАНЕСЕНИЕ

Обратите внимание! Нанесение лака на белые или слегка окрашенные поверхности может вызвать изменение цвета.

Наносить при температуре от 13°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%. Более низкие температуры и/или высокая влажность увеличивают время высыхания. Также большее время высыхания может быть в результате нанесения на красное дерево, кедр или другие породы дерева с высоким содержанием масла, или при нанесении на некоторые покрытия.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением и помешивайте во время использования. Во избежание появления воздушных пузырьков на лакируемой поверхности, не встряхивайте содержимое банки и не наносите лак валиком с длинным ворсом (можно использовать валик с ворсом менее 0,5 см, например, велюровый).

Наносить минимум в два слоя с 8-часовым промежутком между ними. Наносить последующий слой, только когда первый просох до прозрачного твердого покрытия. При необходимости проведите легкое межслойное шлифование наждачной бумагой №320, только если между нанесением слоев прошло более 12 часов. Удалите образовавшуюся пыль влажной тряпкой, дайте поверхности просохнуть.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре 21°C и относительной влажности 50%:

- до отлипа – 2 часа;
- легкое использование – 4-6 часов;
- повторное покрытие – 8 часов;
- полное отверждение – 72 часа.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование уайт-спиритом.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.
Держите подальше от детей!

Срок хранения: 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.