

## Технический паспорт

### Описание продукта

<b>Предполагаемое использование:</b>	Бесцветное финишное покрытие на основе полиуретан-акрилатной дисперсии для покрытия паркета, полов и мебели. Для внутреннего использования. Подходит для всех распространенных пород древесины и деревянных полов без покрытия.		
<b>Характеристики:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- на водной основе</li> <li>- высокая механическая стойкость</li> <li>- хорошая адгезия</li> <li>- отличная наносимость, быстрое высыхание</li> <li>- светостойкий, не желтеет</li> </ul>		
<b>Содержание согласно Директиве VdL 01:</b> <small>(Ассоциация немецкой лакокрасочной промышленности)</small>	Полиуретан - Акрилатная дисперсия, вода, гликоли, добавки, консерванты.		
<b>Цвет:</b>	бесцветный		
<b>Спецификация:</b>	уровень блеска:	сатиновый блеск, сатиновый	<b>DIN 67 530</b>
	конкретный вес:	мат 1,03 г/см <sup>3</sup>	<b>DIN 51 757</b>
	вязкость:	45 с 4 мм	<b>DIN 53 211</b>
<b>Хранилище:</b>	Не менее 2 лет при условии хранения плотно закрытой оригинальной упаковки в сухом, защищенном от мороза месте. Температура хранения: от +5°C до максимум +30°C.		
<b>Регулирование ЛОС:</b>	Предельное значение ЕС для продукта (кат. A/i): 140 г/л (2007 г.)/ 140 г/л (2010 г.). Этот продукт содержит макс. 108 г/л ЛОС.		

### Приложение

<b>Условия обработки:</b>	Наносить только при температуре основания и окружающей среды от 10 °C до 35 °C. Относительная влажность воздуха во время нанесения: максимум 75%.
<b>Подходящие субстраты:</b>	Сухая, необработанная древесина, а также старая древесина, требующая обновления после соответствующей предварительной обработки.
<b>Подготовка субстрата:</b>	Основание должно быть чистым, прочным, сухим и свободным от пыли, масла, жира и воска. Старое лакокрасочное покрытие должно быть хорошо приклеено и тщательно отшлифовано. В конце концов может быть проведен тест на адгезию. Замаскируйте прилегающие металлические части.
<b>Разбавление:</b>	В случае очень впитывающих оснований сначала нанесите слой, разбавленный ок. 5% воды. Все последующие слои наносите неразбавленными.

Данный технический паспорт предоставляется только в информационных целях! По нашей информации, все данные и рекомендации соответствуют современному уровню техники и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции. Они не освобождают пользователя от обязанности профессионально и под свою ответственность проверять пригодность нашей продукции по назначению в существующих условиях. Необходимо соблюдать паспорта безопасности и предупреждения на упаковке. Мы оставляем за собой право изменять и дополнять информационное содержание в любое время без предварительного уведомления или обязательств по обновлению.

**Технический паспорт**

**Режим приложения:**

Mira WBS Parkettsiegel можно наносить кистью или валиком (например, MP Versiegelungswalze Aurora).

При покрытии небольших предметов (например, мебели):

В зависимости от основания нанесите 2–3 слоя. Между слоями дайте выдержку 20 минут. Если перед нанесением верхнего покрытия требуется промежуточное шлифование, можно шлифовать зерном 100–120 после высыхания в течение 3–4 часов при температуре 20°C.

Если продолжительность промежуточного высыхания превышает 24 часа, обязательно необходимо провести промежуточную шлифовку.

При покрытии полов (например, паркета, полов):

Нанесите 3 слоя валиком или кистью. Дать высохнуть: ок. Через 2 часа после нанесения грунтовочного слоя и ок. Через 3-4 часа после промежуточного покрытия. Промежуточное шлифование зерном 100-120 перед нанесением верхнего покрытия. Если продолжительность промежуточного высыхания превышает 24 часа, обязательно необходимо провести промежуточную шлифовку.

**Время высыхания при 20°C:**

пыль сухая:

после ок. 40 мин.

не прилипающий:

после ок. 2 часа

устойчив к легкому пешеходному движению и нагрузкам:

после ок. 8 ч

полностью устойчив к механическим воздействиям:

через 8–12 дней

После ок. 21 день, можно укладывать ковровое покрытие. Более низкие температуры, повышенная относительная влажность или впитывающие деревянные основания могут увеличить время высыхания. Обеспечьте достаточную вентиляцию воздуха для обеспечения быстрого первоначального высыхания и полного отверждения.

**Скорость распространения:**

В зависимости от основания и режима нанесения: 7 – 9 м.²/л на одно применение

**Особые примечания**

Перед использованием хорошо перемешайте материал. Соседние металлические детали предварительно обработайте антикоррозионными средствами. Только для внутреннего использования!

**Советы по безопасности**

Mira WBS Parkettsiegel имеет слегка щелочную реакцию. Защищайте глаза и чувствительную кожу от цветных брызг. Немедленно смойте цветные следы достаточным количеством чистой воды. Учитывайте общие гигиенические правила. Лакокрасочные материалы на водной основе следует хранить в недоступном для детей месте. Не допускайте попадания продукта в канализацию, канализацию или водотоки. Проветривайте помещение во время и после нанесения. Не вдыхайте пар.

**Очистка инструментов**

Инструменты следует мыть водой сразу после использования или в случае длительного перерыва в работе.

Данный технический паспорт предоставляется только в информационных целях! По нашей информации, все данные и рекомендации соответствуют современному уровню техники и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции. Они не освобождают пользователя от обязанности профессионально и под свою ответственность проверять пригодность нашей продукции по назначению в существующих условиях. Необходимо соблюдать паспорта безопасности и предупреждения на упаковке. Мы оставляем за собой право изменять и дополнять информационное содержание в любое время без предварительного уведомления или обязательств по обновлению.