

### Описание продукта

**Общее описание:** Шелковисто-матовый лессирующий состав, не содержащий биоцидов, для окрашивания древесины в интерьерах и экстерьерах. Подходит для окон, дверей, деревянной облицовки, заборов, деревянных панелей, деревянных потолков и мебели.

**Свойства:**

- дышащая пленка, долговременная защита
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям
- без биоцидов
- водоотталкивающий состав

**Общий состав:** Модифицированные алкидные смолы, неорганические пигменты, алифатические углеводороды, добавки.

**Характеристики:**

- степень блеска: шелковисто-матовая
- удельный вес: 0,95 г/см<sup>3</sup>
- вязкость: 70 с 4 мм

**Колеровка:** бесцветный  
колеруется по карте лессирующих оттенков

**Хранение:** 2 года в закрытой оригинальной упаковке в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте. Плотно закрывайте после использования.

**Летучие органические вещества (VOC):** EU VOC допустимое значение 640 г/л.

### Приложение

**Условия нанесения:** Не наносить при температуре поверхности и окружающей среды ниже +5°C и выше +35°C или на теплые основания. Относительная влажность воздуха: макс. 80 %.

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от веществ, препятствующих адгезии (воск, жир, полироль и т. д.). Влажность древесины не должна превышать 15%.

**Нанесение:** кисть

**Разбавление:** Допускается разбавление MIRA KH-Verdünnung. Все последующие слои наносить неразбавленными.

**Время высыхания:** от пыли: 2–3 часа  
**(23 °C / влажность 50 %):** нанесение последующих слоев: 12 - 16 часов.  
Более низкие температуры, высокая влажность воздуха и богатый состав древесины увеличивают время высыхания.

**Рекомендуемые продукты для нанесения снаружи**

1. Антисептик Miraхуyl Spezial
2. Грунтовочный слой: Miraхуyl ALS
3. Промежуточное покрытие Miraхуyl ALS
4. финишное покрытие: Miraхуyl UV-Protection

**Ремонтное покрытие поверх неповрежденного старого лакокрасочного покрытия:**

1. отшлифовать слегка обветренные поверхности и тщательно очистить.
2. Грунтовочный слой: Miraхуyl ALS
3. финишное покрытие: Miraхуyl ALS или Miraхуyl UV-Protection

**Ремонтное покрытие поверх старых, поврежденных лакокрасочных покрытий:**

Механически удалите старый слой краски или используйте жидкость для снятия краски Mira Quick Plus и тщательно очистите с помощью Mira KH-Verdünnung. Дальнейшая обработка, как описано в разделе «Первое покрытие»

**Расход:** 14 - 18 м<sup>2</sup>/л на слой, в зависимости от впитывающей способности древесины.

**Особые замечания**

Во время нанесения надевайте защитную одежду. Защищайте прилегающие территории. Хорошо перемешайте перед использованием. Равномерно нанесите и распределите Miraхуyl ALS, чтобы избежать пятен и блеска, вызванных разной толщиной покрытия. Из-за системы во время хранения может произойти обесцвечивание контейнера, что не является дефектом качества. Окончательный оттенок зависит в основном от собственного цвета древесины, нанесенного количества, цветового оттенка лессирующего состава. Для оценки окончательного оттенка рекомендуется провести пробное нанесение выбранного покрытия на исходную древесину. Для обеспечения идентичных цветовых оттенков наносите на поверхность только продукты с одинаковым номером партии! Для обеспечения хорошей устойчивости к атмосферным воздействиям нанесите два цветных слоя. Наилучшие атмосферостойкие свойства проявляют средние цветовые оттенки; слишком яркие или слишком темные цвета не следует применять в случае экстремальных погодных условий. Если требуется бесцветное обновление, используйте Miraхуyl UV-Protection из-за его дополнительной защиты от УФ-излучения.

**Техника безопасности**

Во время работы с Miraхуyl ALS не курить и исключить источники возгорания. Защищайте глаза и чувствительную кожу от брызг краски. Немедленно смойте брызги краски достаточным количеством чистой воды. Учитывайте общие гигиенические правила. Храните в недоступном для детей месте. Следуйте инструкции по обработке и применяйте только там, где это абсолютно необходимо. Злоупотребление может повлиять на здоровье человека или окружающую среду. При случайном проглатывании обратитесь к врачу и покажите этот контейнер или этикетку. Окажите первую помощь пострадавшему и обеспечьте приток свежего воздуха.

**Очистка инструмента**

Инструменты следует очищать сразу после использования или в случае длительного перерыва в работе заменителем скипидара Mira Terpentinersatz или целлюлозным разбавителем Mira Nitroverdünnung.

Этот технический паспорт предоставляется только в информационных целях! По нашей информации, все данные и рекомендации соответствуют современному уровню техники и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции. Они не освобождают пользователя от обязанности профессионально и под свою ответственность проверить пригодность нашей продукции для предполагаемой цели в сложившихся условиях. Необходимо соблюдать паспорта безопасности и предупреждения на упаковке. Мы оставляем за собой право изменять и дополнять информационное содержание в любое время без предварительного уведомления или обязательств по обновлению.