

## Антисептик "Биофикс" «GOLDBASTIK BB 28». Суперзащита древесины



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- невымываемый – глубоко проникает и связывается с клеточной тканью древесины;
- защищает и останавливает уже начавшееся биопоражение древесины;
- высокоэффективен против домовых грибов, гнили, насекомых-древоточцев;
- нетоксичен, не содержит соединений фтора, мышьяка, хрома;
- не выделяет запаха, не влияет на прочность, склеиваемость и дыхание древесины;
- не вызывает коррозию металлических элементов крепежа;
- может использоваться в качестве защитной антисептической пропитки перед окрашиванием;
- обработанная древесина сохраняет текстуру и безопасна для зелёных насаждений, человека, домашних животных.

1,25 л

5 л

10 л

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый состав
Состав	комбинация соединений меди и триазолов, вспомогательные компоненты в водной среде. Содержит самые современные, экологически безопасные биоциды
Консистенция	низковязкая жидкость
Цвет покрытия	зеленовато-фисташковый
Плотность	готовый состав - ок. 1,0 г/см <sup>3</sup>
Время полного высыхания	не менее 48 часов, полная

фиксация защитных компонентов - ок. 14 суток

**Готовность к эксплуатации** через 48 часов

**Способ нанесения** кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование

**Суммарный расход (при поверхностной обработке)** не менее 250-350 г/м<sup>2</sup>

**Суммарный расход (при глубокой пропитке)** не менее 130-350 кг/м<sup>3</sup>

**Расход на 1 слой (при поверхностной обработке)** от 125 г/м<sup>2</sup>

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30  
+375 29 395-50-11  
+375 17 377-55-30

natalia@goldbastik.com



Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85  
+375 29 395-55-49  
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88



info@goldbastik.com

<b>Количество слоев</b>	2-3 слоя и более с промежуточными сушками не менее 20-40 мин.
<b>Условия применения</b>	температура воздуха, состава и основания не ниже +5 °С, влажность древесины не более 30%
<b>Применение</b>	внутри и снаружи помещений, в т.ч. при воздействии атмосферных осадков и контакте с грунтом
<b>Класс условий службы по ГОСТ 20022.2-2018</b>	с I по XIII
<b>Прогноз срока службы</b>	<u>Внутри помещений и снаружи "под навесом"*:</u> 1) Поверхностная обработка (кисть, валик, распыление, окунание): до 20 лет 2) Глубокая пропитка (вымачивание, автоклавирование): до 50 лет <u>Снаружи помещений при наличии вымывания*:</u> 1) Поверхностная обработка (кисть, валик, распыление, окунание): до 5 лет 2) Глубокая пропитка (вымачивание, автоклавирование): до 15 лет
<b>Морозостойкость</b>	да, допускается транспортное замораживание до -15 °С
<b>Пожароопасность</b>	нет
<b>Условия хранения</b>	при температуре от +5 до +35 °С
<b>Гарантийный срок хранения</b>	4 года, в заводской невскрытой упаковке

\* Для увеличения срока службы в экстерьере обработанную древесину рекомендуется покрывать пленкообразующими составами

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки террас, причалов, беседок, садовой мебели, столбов, оград, заборов, элементов ландшафтного дизайна, нижних и верхних венцов в домах из бревна или бруса, стропил, деревянных балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, настилов по грунту, шпал, кольев, используемых в садоводстве и т. п.

#### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, основания и состава не ниже +5 °С. Не обрабатывать ранее окрашенную пленкообразующими материалами и влажную (более 30%) древесину. Очистить поверхность от пыли, грязи, опилок, коры и прочих покрытий. Пораженную синевой и потемневшую древесину рекомендуется первоначально обработать отбеливателем GOLDBASTIK BC 18.
2. Перед применением взболтать. Наносить кистью, валиком или распылителем в 2-3 приема и более с интервалом не менее 20-40 минут. Каждый слой наносится до полного насыщения древесины. Наиболее эффективные способы пропитки материала рабочим раствором: окунание на 2-5 минут и более; вымачивание 6 часов и более, например, в пропиточной ванне из полиэтилена, устроенной в углублении в земле.
3. Обработанную древесину следует защитить от попадания влаги до ее полного высыхания (не менее 48 часов). После истечения 48 часов и до наступления 14 суток с момента обработки указанная защита рекомендована. Для увеличения срока службы в экстерьере обработанную древесину рекомендуется покрывать пленкообразующими составами.

#### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +35 °С в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до -15 °С, которое не влияет на свойства продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Малоопасное вещество (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании антисептика в глаза следует немедленно обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

**СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА**

1. Соответствует требованиям ТУ BY 191905626.005-2016 «Составы для биозащиты древесины».
2. Не подлежит государственной регистрации и обязательной сертификации.
3. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

*Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу [www.goldbastik.com](http://www.goldbastik.com).*