

## Клей многоцелевой для пола и стен «GOLDBASTIK BF 60» (для впитывающих и невпитывающих оснований)



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- легкое нанесение;
- профессиональное качество;
- высокая начальная схватываемость;
- длительное время укладки;
- препятствует миграции пластификаторов из старого ПВХ покрытия в новое;
- суперпрочный, обладает мощными клеевыми нитями;
- может применяться для теплых полов и под мебель на роликах;
- пригоден для укладки покрытия на влажный и высохший клеевой слой;
- устойчив к замораживанию.

6,5 кг

13 кг

19,5 кг

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Форма выпуска</b>	готовый к применению
<b>Основа</b>	модифицированный акриловый полимер со смолами
<b>Консистенция</b>	средняя вязкость
<b>Цвет покрытия</b>	бежевый после высыхания
<b>Плотность</b>	ок. 1,35 г/см <sup>3</sup>
<b>Время подсушки</b>	10-25 минут* (на впитывающих основаниях) 30-60 минут* (на невпитывающих основаниях)

<b>Время укладки</b>	до 60 мин. после подсушки (в зависимости от основания и покрытия)
<b>Время высыхания</b>	48 часов*
<b>Готовность к эксплуатации</b>	через 72 часа
<b>Способ нанесения</b>	зубчатый шпатель A1/A2/B1/B2
<b>Расход</b>	250-280 г/м <sup>2</sup> (шпатель A1/A2), 400-450 г/м <sup>2</sup> (шпатель B1/B2)
<b>Условия применения</b>	температура воздуха, клея и основания от +15 °С, влажность воздуха менее 75%

#### Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30  
+375 29 395-50-11  
+375 17 377-55-30



natalia@goldbastik.com

#### Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85  
+375 29 395-55-49  
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

#### Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88



info@goldbastik.com

<b>Применение</b>	внутри помещений
<b>Морозостойкость</b>	да, допускается транспортное замораживание до -40°С (не более 5 циклов)
<b>Пожароопасность</b>	нет
<b>Условия хранения</b>	при температуре от +5 до +30°С
<b>Гарантийный срок хранения</b>	2 года, в заводской невскрытой упаковке

\* В зависимости от условий проведения работ.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Для суперпрочного приклеивания гомогенных и гетерогенных ПВХ, виниловых покрытий в рулонах и плитке, в т.ч. линолеумных покрытий, а также резиновых (каучуковых) покрытий толщиной до 4 мм, ковровой плитки и ковролина, натурального линолеума, текстильных покрытий на синтетических и натуральных подложках (напр. из латекса, ПВХ, полиуретана, джута), иглопробивных покрытий, кварц-виниловых, LVT и пробковых плиток, виниловых настенных покрытий на впитывающие и не впитывающие влагу основания внутри помещений.

#### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +15°С** и относительной влажности воздуха ниже 75%. Основание должно быть подготовленным – прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. При необходимости основание следует прогрунтовать и выровнять специальным самонивелирующимся составом или шпатлевкой. Рулонные материалы должны быть предварительно раскроены и выдержаны в раскатанном состоянии не менее 2-х суток для распрямления и удаления заломов. В случае замерзания клея дать ему оттаять 2-3 дня при комнатной температуре.

2. **Перед применением тщательно перемешать. Убедиться в виде основания (впитывающее влагу либо нет).** Равномерно нанести клей на основание зубчатым шпателем A1/A2 (для покрытий с гладкой подложкой) или B1/B2 (для покрытий на рельефной подложке).

3. При укладке **на впитывающие основания**: уложить покрытие в предварительно подсушенный клеевой слой. Время предварительной подсушки зависит от температуры в помещении, влажности, толщины клеевого слоя, вида покрытия. Время подсушки для *текстильных покрытий и покрытий из иглопробивных материалов* – ок. 25 мин. (клеевой слой должен быть подсушенным). Время подсушки для *виниловых и ПВХ покрытий* – от 10 до 20 мин. (клеевой слой должен быть полувлажным), для *резиновых (каучуковых) покрытий и натурального линолеума* - 10-15 минут (клеевое поле должно быть еще влажным). При укладке **на не впитывающие влагу основания** (старое приклеенное покрытие, керамическую плитку и т.д.) клей должен полностью подсохнуть - 30-60 мин. Оптимальное время подсушки для **слабовпитывающих оснований** (фанеры, ДСП и т.п.) – 30-40 мин.

4. При укладке покрытия подложка должна полностью соприкоснуться с клеевыми рифами. Уложенное покрытие необходимо сразу же притереть, особенно в области швов, от центра к краям с целью удаления воздуха и обеспечения максимального контакта с клеем. Спустя 15-20 минут следует еще раз притереть покрытие в местах напряжения. Загрязнения клеем следует очистить водой до его высыхания. Сварку швов можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия. В течении 72 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

#### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30°С в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до -40°С (не более 5 циклов), которое не влияет на свойства продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном от детей месте. Проветривать помещение в процессе выполнения работ и в период сушки. Избегать контакта с глазами и кожей, использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза немедленно не меньше минуты промыть их водой.

**СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА**

1. Соответствует требованиям ТУ BY 191905626.007-2017 «Клеи для напольных и стеновых покрытий».
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы изделия. Безопасность.».

*Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу [www.goldbastik.com](http://www.goldbastik.com).*