

## Клей напольный универсальный «NaPol» КНУ (для впитывающих оснований)



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- для бытового ПВХ-линолеума и ковровых покрытий;
- на впитывающие влагу основания;
- надежное сцепление и прочный клеевой шов;
- эластичен после полного высыхания.

1,3 кг

3 кг

7,5 кг

15 кг

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Форма выпуска</b>	готовый к применению
<b>Состав</b>	водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, модификаторы реологии
<b>Консистенция</b>	средняя вязкость
<b>Цвет покрытия</b>	белый после высыхания
<b>Плотность</b>	ок. 1,5 г/см <sup>3</sup>
<b>Открытое время</b>	ок. 30 мин.
<b>Время подсушки</b>	10-20 минут
<b>Время высыхания</b>	не менее 24 часов*
<b>Готовность к эксплуатации</b>	через 72 часа

<b>Способ нанесения</b>	зубчатый шпатель А2/В1
<b>Расход</b>	300-500 г/м <sup>2</sup> (в зависимости от основы)
<b>Условия применения</b>	температура воздуха, клея и основания от +15 °С, влажность воздуха ниже 75%
<b>Применение</b>	внутри помещений
<b>Морозостойкость</b>	да, допускается транспортное замораживание до -40 °С (не более 5 циклов)
<b>Пожароопасность</b>	нет
<b>Условия хранения</b>	при температуре от +5 до +30 °С

#### Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30  
+375 29 395-50-11  
+375 17 377-55-30



natalia@goldbastik.com

#### Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85  
+375 29 395-55-49  
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

#### Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88



info@goldbastik.com

<b>Гарантийный срок хранения</b>	2 года, в заводской невскрытой упаковке
----------------------------------	---

\* В зависимости от условий проведения работ.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Дисперсионный акриловый клей на водной основе:

- для приклеивания на влажный, предварительно подсушенный клеевой слой бытового ПВХ-линолеума в рулонах и ковровых покрытий с различными подложками;
- **для влаговпитывающих оснований** внутри помещений;
- для бытового, некоммерческого применения.

Для укладки паропроницаемых покрытий на слабовпитывающие (фанеру, ДСП и т.п.) и не впитывающие влагу основания следует использовать GOLDBASTIK BF 53, BF 58 либо BF 60.

#### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +15°C** и относительной влажности воздуха ниже 75%. Основание должно быть подготовленным – прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. Не рекомендуется укладка покрытия непосредственно на загрунтованную поверхность основания без нанесения на нее слоя самонивелирующегося состава или шпатлевки толщиной не менее 3 мм (из-за уменьшения впитывающей способности основания). Рулонные материалы должны быть предварительно раскроены и выдержаны в раскатанном состоянии не менее 2-х суток для распрямления и удаления заломов. В случае замерзания клея дать ему оттаять 2-3 дня при комнатной температуре.
2. Перед применением тщательно перемешать. **Убедиться, что поверхность обладает впитывающими свойствами.** Равномерно нанести клей на основание зубчатым шпателем А2 (для покрытий с гладкой подложкой) или В1 (для покрытий на рельефной подложке).
3. Уложить покрытие во влажный, предварительно подсушенный клеевой слой (10-20 мин.). На слабовпитывающие основания (фанеру, ДСП и т.п.) могут укладываться только паропроницаемые покрытия, оптимальное время подсушки в этом случае – 20 мин. Время

предварительной подсушки зависит от температуры в помещении, влажности, толщины клеевого слоя. Готовность клея определяется визуально – легким сдвигом клеевых рифов пальцами руки (риффы должны сдвигаться, но при этом не должны смазываться их границы).

4. При укладке покрытия подложка должна полностью соприкоснуться с клеевыми рифами. Уложенное покрытие необходимо сразу же притереть, особенно в области швов, от центра к краям с целью удаления воздуха и обеспечения максимального контакта с клеем. Загрязнения клеем следует очистить водой до его высыхания. Сварку швов можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия. В течении 72 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

#### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30°C в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до -40°C (не более 5 циклов), которое не влияет на свойства продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Умеренно опасное вещество (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза немедленно не меньше минуты промыть их водой.

#### СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ ВУ 191905626.007-2017 «Клеи для напольных и стеновых покрытий».
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы изделия.



Безопасность.».

4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

*Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу [www.goldbastik.com](http://www.goldbastik.com).*



ООО Голдбастик  
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3  
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30  
[www.goldbastik.com](http://www.goldbastik.com) | [info@goldbastik.com](mailto:info@goldbastik.com)

**Материалы высшей пробы**