

RASOSTUC CH1 T

Раствор для приготовления шпаклёвочной массы для обработки паркетных полов

ОПИСАНИЕ:

Быстросохнущий однокомпонентный раствор для приготовления шпаклёвочной массы на основе растворителя, обладающий превосходной эластичностью, отличными заполняющими свойствами, адгезией. После высыхания отлично поддаётся шлифовке. Применяется после смешивания с древесной мукой для приготовления шпаклёвочной массы высокого качества для заделки щелей, трещин, сколов и вмятин на паркете перед покрытием лаками на водной основе, на основе растворителя или маслами.



- безусадочность
- хорошо шлифуется
- совместима с грунтами, лаками и маслами
- эластичность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	прозрачная плотная жидкость
Химический состав:	нитросоединение в растворителе
Вязкость:	2100–2500 мПа
Плотность:	0,95 г/см ³
Твердый остаток:	9 %
Разбавление:	готов к использованию
Нанесение:	при помощи го стального шпателя
Температура нанесения:	от +10 °С до +30 °С
Время высыхания:	около 30 минут (зависит от толщины слоя)
Время до шлифовки:	30–60 минут (зависит от толщины слоя)
Время перед нанесением следующего слоя:	30–60 минут
Полное высыхание:	2–3 дня
Очищающее средство:	разбавитель SOLVENT CH 500
Хранение:	12 месяцев в не открытой упаковке
Применение:	внутри помещения
Инструкция по технике безопасности:	смотрите паспорт безопасности вещества
Температура хранения:	между +2 °С и +25 °С
Упаковка:	банки по 5 л (2 банки в коробке)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Перед применением деревянный пол необходимо должным образом отшлифовать до достижения ровной поверхности, удалите остатки старого лака и загрязнения (воск, жир, масло, продукты на основе силикона и т. д.). Пылесосом тщательно соберите пыль, оставшуюся после шлифования. Убедитесь, что содержание влаги в древесине находится в пределах $9\pm 12\%$. Перед использованием тщательно взболтайте канистру. Смешайте **RASOSTUC CH 1 T** с древесной мукой той же породы, что и ремонтируемое древесное покрытие до однородной массы (для приготовления древесной муки отшлифуйте поверхность дерева абразивной бумагой зерном 60–120 или сеткой для шлифовки). Смесь должна быть приготовлена в пропорции: ДРЕВЕСНАЯ МУКА/RASOSTUC CH 1 T – от 1: 3 до 1: 5. Нанесите полученную смесь при помощи шпателя, вдавливая в щели и трещины как можно больше наполнителя. При очень больших зазорах может потребоваться повторное нанесение шпаклёвочной массы после отверждения. После полного высыхания шпаклёвочная масса полностью высохнет, в соответствии с указанными в физико-химических характеристиках интервалами, обработайте поверхность абразивной бумагой или сеткой той же фракции (100–120). Удалите остатки пыли помощью промышленного пылесоса, после чего нанесите первый слой отделочного продукта (грунтовки, лака или масла). Не рекомендуется применять для заполнения швов и трещин более, чем 3 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Мы рекомендуем всегда тестировать продукт на совместимость с неизвестными породами древесины для проверки возможного изменения цвета. **RASOSTUC CH 1 T** совместим с любыми лакокрасочными продуктами как на водной основе, так и на основе растворителя. Данный продукт не обладает морозоустойчивыми свойствами. Время высыхания, указанное в характеристиках продукта, действительно при температуре окружающей среды $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 50 %. В дополнении к показателям, указанным в техническом паспорте изделия, следуйте также инструкциям технических паспортов других продуктов, упомянутых выше. Для дополнительной информации отправьте информацию на электронную почту sale@lechnerspa.ru

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед использованием прочитайте паспорт безопасности продукта. Продукт и его пары легко воспламеняемые. Храните вдали от открытого пламени и искр, не курите во время работ или транспортировки. Работайте в перчатках или используйте специальный крем **MAGIC PELL** для защиты рук, надевайте средства для защиты глаз. Тщательно проветривайте помещение во время и после работ. Соблюдайте все требуемые регламенты по безопасности.

Не утилизируйте остатки продукта в почве, в поверхностных водах или в канализации. При утилизации продукта и других отходов, образующихся в процессе эксплуатации, руководствуйтесь положениями Закона Италии 152/2006 со всеми последующими изменениями (Единый Закон об окружающей среде). Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки. Содержание этого документа заменяет собой и отменяет данные предыдущей редакции.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:

Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной продукции. Поскольку использование, рабочая территория, нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным представителем.