



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# SIMPLY K1

1К полиуретано-акриловый лак на водной основе для паркетного пола

## ОПИСАНИЕ:

1К полиуретано-акриловый лак на водной основе для покрытия деревянных полов с нормальной и средней износоустойчивостью. Обладает превосходной укрывистостью, хорошей стойкостью к истиранию и царапинам. **SIMPLY K1** защищает и сохраняет деревянные и паркетные полы, рекомендуется для покрытия новых полов, а также для восстановления и реставрации лакового покрытия. Совместим с **COMFORT PRIME 1K** и **COMFORT K2**.

Продукт свободен от NMP, произведён в соответствии с европейской директивой 2004/42/CE об ограничении воздействия вредных веществ, содержащихся в продукте (VOC): максимально 25 г/л при лимите 140 г/л. Для внутреннего использования. Может быть использован на тёплых полах с водяным отоплением. Степень глянца: матовый (15), полуматовый (45).



- Хорошая устойчивость к царапинам и износу
- Хорошая устойчивость к бытовой химии
- Отличная растекаемость
- Хорошая заполняемость
- Хорошая прочность
- Лёгкое нанесение валиком

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|   |   |
|---|---|
| Внешний вид:                                | прозрачная жидкость                                 |
| Химический состав:                          | полиуретановые и акриловые смолы                    |
| Плотность:                                  | 1 г/см <sup>3</sup>                                 |
| Разбавление:                                | не требует, готов к использованию                   |
| Нанесение:                                  | короткошерстным валиком 8 мм                        |
| Средний расход:                             | один слой 100 г/м <sup>2</sup>                      |
| Образование плёнки:                         | около 30 минут (зависит от толщины слоя)            |
| На отлип:                                   | около 60 минут (зависит от толщины слоя)            |
| Нанесение последующего слоя (без шлифовки): | около 180 мин (зависит от толщины слоя)             |
| Время для шлифовки:                         | приблизительно 6–12 часов (зависит от толщины слоя) |
| Полное высыхание:                           | 7 дней  |
| Очищающее средство:                         | чистая вода   |
| Хранение:                                   | 12 месяцев в не открытой упаковке                   |
| Температура хранения:                       | между +5 °C и +25 °C                                |
| Упаковка:                                   | 5 л   |

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Начните шлифование грубой шлиф бумагой (зерно 36, 40, потом зерно 60). Влажность деревянного пола должна составлять 9±2 %. После завершения первичной (грубой шлифовки) нанесите шпаклёвку для деревянных полов или шпаклёвочную жидкость, смешанную с пылью для заполнения небольших щелей, трещин, а также порозаполнения (**ECOSTUC PLUS**, **RASOSTUC**). После

высыхания продолжите финишную шлифовку с помощью барабанной машины бумагой с зерном 80, а потом 100. Для достижения более высокого качества дополнительно нужно произвести шлифовку плоскошлифовальной машиной с зерном 120. После чего нанесите один слой **COMFORT PRIME 1K**. **COMFORT PRIME 1K** не нужно шлифовать, лак нужно нанести на огрунтованную поверхность в течение 24 часов, после слоя праймера.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Лак должен пройти температурную акклиматизацию в помещении. Хорошо взболтайте канистру перед использованием. Нанесите достаточный слой с помощью короткошерстного валика толщиной 8 мм. После 6 - 12 часов

сделайте промежуточную шлифовку шлиф бумагой зерном 180–220 и затем нанесите 2 слоя. В течение 7 дней после полного покрытия нельзя покрывать чем-либо полы, а также проводить мытьё или уборку.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Рекомендации даны согласно DIN 18356 «Работа по установке деревянных полов и штучного паркета». Условия работы: температура +20 °C и 50 % относительной влажности воздуха. Не наносите **SIMPLY K1** при температуре воздуха ниже +10 °C и влажности выше 65 %. Для нестандартных видов древесины (например, экзотические породы) проконсультируйтесь у нашего представителя в вашем регионе. При низких температурах процесс высыхания замедляется, а при высоких ускоряется. В случае неблагоприятных условий и низкой вязкости продукта при температуре выше +25 °C, время высыхания можно продлить путём разбавления 3–5 % воды. Открытые канистры должны быть использованы как можно быстрее.

**SIMPLY K1** должен высохнуть для промежуточной шлифовки. После 24 часов по полу можно ходить (лёгкая пешая нагрузка). Не покрывайте коврами или подвергать очистки в течение 7–10 дней после окончания работ. Регулярное использование средства по уходу увеличивает срок службы лакового покрытия. Для дополнительной информации отправьте информацию на электронную почту [sale@lechnerspa.ru](mailto:sale@lechnerspa.ru)

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед осуществлением любой работы убедитесь, что Вы снабжены соответствующими Техническими спецификациями Безопасности и ознакомились с данным техническим листом. Обеспечьте хорошую вентиляцию в течение производства работ и высыхания. Во время применения используют защитный крем или защитные перчатки.

## ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:

Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной продукции. Поскольку использование, рабочая территория, нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным представителем.

## УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ

Схема лакового покрытия в **2 слоя**  
в сочетании с грунтом **COMFORT PRIMER 1K**

1. Шлифовка
2. Нанесение 1-го слоя **COMFORT PRIME K1**
3. Нанесение 1-го слоя лака **SIMPLY K1**
4. Промежуточная шлифовка
5. Нанесение 2-го слоя лака **SIMPLY K1**

Схема лакового покрытия в **3 слоя**  
без использования грунта **COMFORT PRIMER 1K**

1. Шлифовка
2. Нанесение 1-го слоя лака **SIMPLY K1**
3. Нанесение 2-го слоя лака **SIMPLY K1**
4. Промежуточная шлифовка
5. Нанесение 3-го слоя лака **SIMPLY K1**