

№ п/п	Наименование порока		Категория качества (сортировка)				
			Селект	Натур	Рустикал	Гейштрайф	Стандарт
1	Вид разреза		Радиальный	Смешанный	Все виды		
2	Сучки:	здоровые светлые и темные сросшиеся	Допускаются не более 1шт размером до 5мм		Допускаются не более 3шт размером до 15мм		Допускаются не более 20мм
		частично сросшиеся	Не допускаются	Допускаются до 3мм	Допускаются не более 2шт размером до 10мм		Допускаются не более 3шт размером до 15мм
		выпадающие	Не допускаются				Допускаются не сквозные
3	Глазки		Не допускаются	Допускаются до 3шт	Не учитываются		
4	Червоточина		Не допускаются				Допускаются до 5шт
5	Трещины:	по пласти	Не допускаются				Допускаются не сквозные длиной до 10мм, шириной до 1мм
		торцевые	Допускаются не выходящие на лицевую поверхность				Допускаются глубиной до 5мм
6	Пятность, водосдой, химическая окраска, побурение, грибные окраски		Не допускаются		Допускаются неконтрастные	Допускаются	
7	Заболонь		Не допускается			Допускается	
8	Отщеп, скол, вырыв, накол, выхват (единичные)		Не допускаются				Допускаются глубиной до 1мм
9	Ожог		Не допускаются				Допускается слабо заметный
10	Непрофрезеро вка:	пласти	Не допускаются				
		гребня	Допускается до 1/3 ширины				