

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА

TRICOL PRO 2K PU PT

Двухкомпонентный полиуретановый клей с усиленным и эластичным клеевым швом для всех видов паркета для внутренних и наружных работ

Применяется для приклеивания всех видов паркета, широкоформатной и массивной доски, любых напольных покрытий на основе дерева, рулонных резиновых покрытий, ПВХ и резиновой плитки на бетонные и различные деревянные основания (фанера, ДВП, ДСП, OSB). Подходит для применения в системе «тёплый пол».



TRICOL PRO 2K PU PT

Технические характеристики

Соотношение смеси по массе	A/B = 8/1
Плотность смеси	1,65 г/см ³
Вязкость компонента А, Anton Paar 0,3 с-1, 25 °С, PP d25, Па·с 13,5 с-1, 25 °С, PP d25, Па·с	не менее 500 не более 52
Время жизни в массе при +20 °С (навеска 120 г)	90 минут
Рекомендуемая рабочая температура нанесения клея *	от +15 до +30 °С
Время жизни в тонком слое при +20 °С	120 минут
Время технологического прохода	24 часа
Относительная влажность основания, не более	дерево: 8-12%; бетон: 2,5%
Прочность при сдвиге (дуб-дуб) по ISO 17178, не менее	5 МПа (норма 3,0 Н/мм ²)
Относительное удлинение отвержденного клеевого шва	50-80%
Температура эксплуатации клеевого шва	от -40 до +60 °С

* время жизни в массе и в тонком слое, вязкость и время отверждения зависят от рабочей температуры: повышение температуры способствует снижению вязкости и сокращению времени жизни и времени отверждения, и, наоборот, понижение температуры приводит к росту вязкости, времени жизни и отверждения.

Состав: полиуретановый полимер, наполнители и функциональные добавки.

Способ нанесения: полипропиленовым или металлическим зубчатым шпателем.

Расход: 600-1200 г/м² в зависимости от вида основания и размера доски.

Упаковка: компонент А: ведро 8,0 кг; компонент В: бутылка 1,0 кг.

Срок годности: 12 месяцев в герметичной упаковке при температуре от +5 до +40 °С.

Продукция сертифицирована.

Применение:

- Очистить поверхность от пыли, грязи и жировых загрязнений.
- Для улучшения адгезии рекомендуем предварительно нанести на основание полиуретановый грунт-праймер TRICOL.
- Добавить в банку с компонентом «А» содержимое банки с компонентом «В» и тщательно перемешать в течении 3 минут тихой мешалкой.
- Время нанесения клея 60-90 минут от начала замешивания.
- Нанести клей на основание и разровнять зубчатым шпателем, равномерно распределив его по поверхности.
- Уложить на невысохший клей паркетные элементы или иное напольное покрытие.
- При укладке резиновых, текстильных, нетканых, ПВХ и иных покрытий склеивание можно выполнять односторонним нанесением клея на основание с последующей притиркой через 2-3 часа после приклеивания.
- Выдержать 24 часа до полного отверждения.
- Рабочие инструменты очистить ацетоном.

Меры предосторожности:

- Компонент «А» клея не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья человека.
- При работе со смесью компонентов клея (А+В) следует соблюдать осторожность: беречь глаза и кожу: проветривать помещение, использовать защитные средства для рук. При попадании на кожу или глаза обильно промыть водой.
- Смесь компонентов клея не выливать в канализацию. Отвержденные отходы утилизируются как обычный строительный мусор.

Изготовитель:

ООО "Ти Эр Ай"
Россия, Москва,
Покровский бульвар,
д. 8с2, к. 11.

