

Для жилых и  
коммерческих  
помещений  
с нормальными  
нагрузками



# TRILACK BASIC

## ВОДНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА

Однокомпонентный водный лак на полиакриловой основе для помещений со средней проходимостью для защиты паркета в жилых и коммерческих помещениях. Применяется в качестве финишного покрытия паркета.

- ◀ Готов к применению, не требует смешивания
- ◀ Легко наносится
- ◀ Хорошо заполняет поры
- ◀ Быстро высыхает
- ◀ Отличная устойчивость к износу и воздействию химикатов



# TRILACK BASIC

**Однокомпонентный водный лак на полиакриловой основе для помещений со средней проходимостью для защиты паркета в жилых и коммерческих помещениях. Применяется в качестве финишного покрытия паркета.**

Готовность к межслойной шлифовке	не менее 2-3 часов
Пешеходная нагрузка	через 24 часа
Набор полной технологической прочности	7 суток
Степень блеска	матовый, полуматовый, глянцевый
Температура нанесения, при отн. вл. 40-60%	от +16 до +25 °С
Температура хранения	от +5 до +25 °С

**Расход:** 100-120 г/м<sup>2</sup> (на один слой около 100 мл/м<sup>2</sup> или 10 м<sup>2</sup>/л).

**GISCODE W2+** (ЛОС менее 1,5%)

**Способ нанесения:** профессиональный валик из микрофибры.

**Срок хранения:** 12 месяцев в герметичной упаковке производителя.

**Транспортировать и хранить** при температуре не ниже +5 °С!

**Очистка инструментов:** с помощью воды.

**Упаковка:** канистра 5 л.

**Примечание:** при использовании на впитывающих или экзотических породах древесины рекомендуется в качестве первого слоя применять блокирующую грунтовку на спиртовой основе TRILACK PRIMER UNIVERSAL.

**Меры предосторожности:** при работе с материалом избегать попадания в глаза. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть открытые глаза большим количеством проточной воды в течение нескольких минут и обратиться к врачу.

**Подготовка паркета:** провести тщательную ступенчатую шлифовку паркета профессиональным инструментом до чистой древесины. Для финишной шлифовки покрытия рекомендуется применять плоскошлифовальное оборудование с абразивом P120. При восстановлении старых паркетных полов рекомендуем нанесение дополнительного слоя грунта TRILACK PRIMER UNIVERSAL валиком для усиления адгезии и изоляции нижних слоев.

## Нанесение:

- Перед работой с TRILACK BASIC нужно обязательно проверить температуру пола, помещения и самого лака. Если разница между температурами более 5 °С по отдельности, то необходимо эту разницу уменьшить.
- Не рекомендуется применение лака TRILACK BASIC при температуре пола ниже +5 °С. Нанести материал при комнатной температуре.
- Покрытие должно быть сухим и не содержать остатки старых слоев, масла, жира, воска, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений.
- Не рекомендуется наносить более двух слоёв TRILACK BASIC в день из-за риска чрезмерного увлажнения (набухания) паркета и его возможной деформации.
- Перед применением упаковку с TRILACK BASIC необходимо довести до комнатной температуры и хорошо встряхнуть.
- Лак необходимо вылить в малярную ванночку (лоток для валика), используя ситечко из комплекта. Для нанесения используйте профессиональный валик из микрофибры с толщиной ворса 8-10 мм.
- Перед нанесением финишного слоя TRILACK BASIC необходимо провести шлифовку предыдущего слоя сеткой или мелко перфорированными шлифовальными кругами с зерном P120. После промежуточной шлифовки следующий слой лака необходимо нанести в течение 48 часов.

**Важно!** При нанесении лака на экзотические породы древесины обязательно проконсультируйтесь с специалистами технологической службы TRI.

## Изготовитель:

ООО "Ти Эр Ай"  
Россия, Москва,  
Покровский бульвар,  
д. 8с2, к. 11.

