

Подготовка паркета
перед нанесением
всех видов лака
TRILACK



TRILACK PRIMER UNIVERSAL

БЛОКИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА

Блокирующая грунтовка, улучшающая адгезию лака к паркету. Подходит для всех видов древесины, включая экзотическую и всех видов лака TRILACK.

- ◀ Увеличивает адгезию лака к полу
- ◀ Легко наносится, не поднимает ворс
- ◀ Блокирующая, идеальна для экзотических пород древесины
- ◀ Быстро высыхает



ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ
НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ



БЛОКИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА

TRILACK
PRIMER
UNIVERSAL

- ◀ Увеличивает адгезию лака к полу
- ◀ Легко наносится, не поднимает ворс
- ◀ Блокирующая, идеальна для экзотических пород древесины
- ◀ Быстро высыхает

Подготовка паркета
перед нанесением
всех видов лака
TRILACK



5 л



TRILACK PRIMER UNIVERSAL

Блокирующая грунтовка, улучшающая адгезию лака к паркету. Подходит для всех видов древесины, включая экзотическую и всех видов лака TRILACK.

Готовность к нанесению защитного слоя лака	60 минут
Температура нанесения, при отн. вл. 40–75%	от +16 до +25 °С
Температура хранения	от +5 до +25 °С

Расход: 110–120 г/м² или 8–10 м²/л.

GISCODE G2

Способ нанесения: валик, кисть.

Срок хранения: 12 месяцев в герметичной упаковке производителя.

Транспортировать и хранить при температуре не ниже +5 °С!

Упаковка: канистра 5 л.

Примечание: проблемные поверхности следует покрывать плоской кистью для улучшения проникновения.

Меры предосторожности: при работе с материалом избегать попадания в глаза. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть открытые глаза большим количеством проточной воды в течение нескольких минут и обратиться к врачу.

Подготовка паркета: провести тщательную ступенчатую шлифовку паркета профессиональным инструментом до чистой древесины. Для финишной шлифовки покрытия рекомендуется применять плоскошлифовальное оборудование с абразивом P120.

Нанесение:

- Температура в помещении должна быть от +15 °С до +25 °С, относительная влажность воздуха от 40% до 75%, температура TRILACK PRIMER UNIVERSAL от +18 °С до +25 °С. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
- Перед применением упаковку с TRILACK PRIMER UNIVERSAL хорошо встряхнуть.
- Не рекомендуем выливать TRILACK PRIMER UNIVERSAL сразу на пол. Нужно воспользоваться малярной ванночкой.
- Наносить обильно и равномерно в один слой валиком или кистью.
- При использовании на сильно впитывающих основаниях (например, бук) TRILACK PRIMER UNIVERSAL нужно наносить в 2 слоя валиком.

Важно! Повышение температуры способствует более быстрому высыханию, и, наоборот, понижение температуры приводит к снижению времени высыхания.

Изготовитель:

ООО "Ти Эр Ай"
Россия, Москва,
Покровский бульвар,
д. 8с2, к. 11.

