

Для жилых и  
коммерческих  
помещений  
с **особо**  
**высокими**  
нагрузками



# TRILACK TOP PU

## ВОДНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА

Однокомпонентный водный лак на основе полиуретана для помещений с высокой проходимостью и нагрузкой для защиты паркета в жилых или коммерческих помещениях. Применяется в качестве финишного покрытия паркета в помещениях, где требуется особо высокая устойчивость к агрессивной среде, царапинам, истиранию, следам от обуви и химическим веществам.

Очень высокая стойкость к нагрузкам и химикатам

Хорошо заполняет поры

Легко наносится

Готов к применению, не требует смешивания

Быстро высыхает

Не содержит растворителей



ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ  
НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА



**ВОДНЫЙ ЛАК  
ДЛЯ ПАРКЕТА**

матовый   
полуматовый   
гланцевый

**TRILACK  
TOP PU**

- Очень высокая стойкость к нагрузкам и химикатам
- Готов к применению, не требует смешивания
- Легко наносится
- Хорошо заполняет поры
- Быстро высыхает
- Не содержит растворителей

Финишное покрытие для защиты паркета от износа в жилых и коммерческих помещениях с **особо высокими** нагрузками



# TRILACK TOP PU

**Однокомпонентный водный лак на основе полиуретана для помещений с высокой проходимостью и нагрузкой для защиты паркета в жилых или коммерческих помещениях. Применяется в качестве финишного покрытия паркета в помещениях, где требуется особо высокая устойчивость к агрессивной среде, царапинам, истиранию, следам от обуви и химическим веществам.**

Готовность к межслойной шлифовке	не менее 2-3 часов
Пешеходная нагрузка	через 24 часа
Набор полной технологической прочности	7 суток
Степень блеска	матовый, полуматовый, глянцевый
Температура нанесения, при отн. вл. 40-60%	от +16 до +25 °С
Температура хранения	от +5 до +25 °С

**Расход:** 100-120 г/м<sup>2</sup> (на один слой около 100 мл/м<sup>2</sup> или 10 м<sup>2</sup>/л).

**GISCODE W1**

**Способ нанесения:** профессиональный валик из микрофибры.

**Срок хранения:** 12 месяцев в герметичной упаковке производителя.

**Транспортировать и хранить** при температуре не ниже +5 °С!

**Очистка инструментов:** с помощью воды.

**Упаковка:** канистра 5 л.

**Примечание:** при использовании на впитывающих или экзотических породах древесины рекомендуется в качестве первого слоя применять блокирующую грунтовку на спиртовой основе TRILACK PRIMER UNIVERSAL.

**Меры предосторожности:** при работе с материалом избегать попадания в глаза. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть открытые глаза большим количеством проточной воды в течение нескольких минут и обратиться к врачу.

**Подготовка паркета:** провести тщательную ступенчатую шлифовку паркета профессиональным инструментом до чистой древесины. Для финишной шлифовки покрытия рекомендуется применять плоскошлифовальное оборудование с абразивом P120. При восстановлении старых паркетных полов рекомендуем нанесение дополнительного слоя грунта TRILACK PRIMER UNIVERSAL валиком для усиления адгезии и изоляции нижних слоев.

## Нанесение:

- Перед работой с TRILACK TOP PU нужно обязательно проверить температуру пола, помещения и самого лака. Если разница между температурами более 5 °С по отдельности, то необходимо эту разницу уменьшить.
- Не рекомендуется применение лака TRILACK TOP PU при температуре пола ниже +5 °С. Нанести материал при комнатной температуре.
- Покрытие должно быть сухим и не содержать остатки старых слоев, масла, жира, воска, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений.
- Не рекомендуется наносить более двух слоёв TRILACK TOP PU в день из-за риска чрезмерного увлажнения (набухания) паркета и его возможной деформации.
- Перед применением упаковку с TRILACK TOP PU необходимо довести до комнатной температуры и хорошо встряхнуть.
- Лак необходимо вылить в малярную ванночку (лоток для валика), используя ситечко из комплекта. Для нанесения используйте профессиональный валик из микрофибры с толщиной ворса 8-10 мм.
- Перед нанесением финишного слоя TRILACK TOP PU необходимо провести шлифовку предыдущего слоя сеткой или мелко перфорированными шлифовальными кругами с зерном P120. После промежуточной шлифовки следующий слой лака необходимо нанести в течение 48 часов.

**Важно!** При нанесении лака на экзотические породы древесины обязательно проконсультируйтесь с специалистами технологической службы TRI.

## Изготовитель:

ООО "Ти Эр Ай"  
Россия, Москва,  
Покровский бульвар,  
д. 8с2, к. 11.

