

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                   | Стандарт   | Значение              |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Класс применения</b>                    |            |                       |
| Класс применения                           | ISO 10874  | 23/32/41              |
| <b>Характеристики</b>                      |            |                       |
| Общая толщина                              | ГОСТ 11529 | 2,1 мм                |
| Толщина защитного слоя                     | ISO 24340  | 0,4 мм                |
| Вес                                        | ISO 23997  | 3500 г/м <sup>2</sup> |
| Дополнительный защитный слой,<br>лак       |            | Extreme Protection    |
| Способ укладки                             |            | Укладка на клей       |
| Эффект обработки                           |            | Тиснение              |
| Срок службы в жилых помещениях             |            | 25 лет                |
| <b>Технические свойства</b>                |            |                       |
| Группа по дымообразующей<br>способности    | ФЗ-123     | Д3                    |
| Группа по токсичности продуктов<br>горения | ФЗ-123     | Т4                    |
| Группа по воспламеняемости                 | ФЗ-123     | В3                    |

| Параметр                                               | Стандарт   | Значение             |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Группа по распространению<br>пламени по поверхности    | ФЗ-123     | РП4                  |
| Класс пожарной опасности<br>материала                  | ФЗ-123     | КМ5                  |
| Абсолютная остаточная<br>деформация, не более          | ГОСТ 11529 | ≤ 0.10 мм            |
| Изменение линейных размеров, не<br>более               | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 %             |
| Устойчивость к воздействию<br>роликовых кресел         | ISO 4918   | Без повреждений      |
| Устойчивость к воздействию ножек<br>мебели и каблучков | EN 424     | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию<br>химических соединений    |            | Хорошая              |
| <b>Логистические характеристики</b>                    |            |                      |
| Количество м² в упаковке                               |            | 2,500 м²             |
| Количество штук в упаковке                             |            | 18                   |
| Количество упаковок на палете                          |            | 80                   |
| Количество м² в палете                                 |            | 200 м²               |
| <b>Экологическая безопасность</b>                      |            |                      |
| Экоматериалы                                           |            | Да                   |
| Экологический сертификат "Листок<br>жизни"             |            | Да                   |