

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Вес	ISO 23997	7,5 кг/м ²
Дополнительный защитный слой		масло Proteco Hardwax Oil
Способ укладки		На клей / Плавающая
Тип замкового соединения		T-Lock
Количество полос		1-полосный
Эффект обработки		Среднее браширование
Порода дерева		Дуб
Количество сучков		Умеренно
Способ тонирования		Тонирующее масло-воск
Селекция		Uni Nature
Тиснение		Браширование
Технические свойства		

Параметр	Стандарт	Значение
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	(BHN) EN 1534	3,7
Разница в цвете между досками		Выраженная
Подверженность воздействию УФ		Выраженная
Логистические характеристики		
Количество м² в палете		70,920 м²
Количество штук в упаковке		6
Количество м² в упаковке		1,182 м²