



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

Italiano	Russo
ACQUALUX SPECIAL 1K	ACQUALUX SPECIAL 1K
VERNICE MONOCOMPONENTE SUPER-OPACA - OPACA – SEMILUCIDA – LUCIDA Vernice all'acqua, di nuova concezione e di facile stesura per pavimenti in legno. Lascia un film trasparente che conferisce una tonalità naturale al legno.	ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК Суперматовый — Матовый – полуматовый – глянцевый Новый лак на водной основе, легко наносится на деревянное основание. Прозрачная пленка оставляет деревянную поверхность натуральной тональности.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 – 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.	Деревянное основание должно быть хорошо отполировано, отштукатурено и отшлифовано, без чужеродных остатков масла, воска, силикона. Основание должно быть хорошо высушено, с влажностью 8 – 12%. Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. После шлифовки очистить поверхность пылесосом и затем вытереть антистатической тканью.
APPLICAZIONE	ПРИМЕНЕНИЕ
Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Filtrare il prodotto prima dell'uso. Applicare in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo 12 ore ca a C.N. si può procedere alla stesura della seconda mano previa carteggiatura con grana 220, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.	Продукт должен нагреться до температуры окружающей среды, перед использованием взболтать. Рекомендуется отфильтровать полученный продукт перед применением. Равномерно наносить валиком или кистью. Затем, приблизительно через 12 часов при нормальных условиях, нанести второй слой после предварительной шлифовки

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242



ADESIVI RESINE
VERNICI

Eventualmente applicare una terza mano, previa carteggiatura. Verificare sempre l'umidità del legno da 8 a 12%, la temperatura ambiente da 15 a 25°C e l'umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.	наждачной бумагой с зернистостью 220. После шлифования всю поверхность очистить пылесосом и далее вытереть антистатической тканью. В случае необходимости нанести третий слой, предварительно произведя шлифовку. Всегда проверять содержание влаги в древесине, которое должно составлять от 8 до 12%. Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Всегда следовать указаниям в техническом описании и технике безопасности.
CARATTERISTICHE SPECIFICHE:	СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Aspetto: Liquido lattiginoso	Внешний вид: жидкость молочнообразная
Viscosità (20°C; Ford 4): 20-30	Вязкость (при 20°C, по Форду №4): 20-30
Secco (%): 27-33	Сухой остаток (%): 27-33
Resa (g/m2): 80-100	Расход (г/м2): 80-100
Fuori polvere (min): 60-70	Время плёнообразования (мин): 60-70
Temperatura d'uso (°C): +15 - +25	Температура применения (°C): +15 - +25
Calpestabile (ore): 24	Пригодность для хождения (часы): 24
Messa in servizio (giorni): 7	Ввод в эксплуатацию (дни): 7
Applicazione/Attrezzi: Rullo, pennello	Нанесение /инструменты: Валик, кисть
Pulizia attrezzi: Acqua, a prodotto ancora fresco	Чистка инструмента: Водой, когда продукт еще свежий
Magazzinaggio (mesi): 6 temperatura compresa fra +5°C e +25°C	Хранение (месяцы): 6 при температуре между +5°C и +25°C

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali Confezioni: Unità complessive da 10 l (fustini da 5 l cad.) Limitazioni d'uso: Non applicare in ambienti umidi Teme il gelo Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali Aerare l'ambiente durante la stesura, evitando correnti d'aria Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione Base acqua	Informazione об утилизации: Утилизация должна производиться в соответствии с действующими локальными и национальными нормативами Упаковка: Общая упаковка по 10 л (канистры по 5 л каждая) Ограничения по использованию: Не использовать в сырых помещениях. Не замораживать. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Во время применения проветривать помещение, но избегать сквозняков. Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C. На водной основе.
CICLI DI FINITURA CONSIGLIATI:	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ЦИКЛЫ:
Finitura 3 mani di Acqualux special 1K	Отделка в 3 слоя ACQUALUX SPECIAL 1K
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato con grana 150-180, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 – 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura pulire l'intera superfice con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.	ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Деревянное основание должно быть хорошо отполировано, отштукатурено и отшлифовано наждачной бумагой с зернистостью 150-180, без чужеродных остатков масла, воска, силикона. Основание должно быть хорошо высушено, с влагосодержанием 8 – 12%. Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. После шлифовки очистить поверхность пылесосом и затем вытереть антистатической тканью.
APPLICAZIONE	ПРИМЕНЕНИЕ

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242



Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Filtrare il prodotto. Applicare in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo 12 ore ca a C.N. si può procedere alla stesura della seconda mano previa carteggiatura con grana 220, pulire l'intera superfice con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico. Eventualmente applicare una terza mano, previa carteggiatura.	Продукт должен нагреться до температуры окружающей среды, перед использованием взболтать. Рекомендуется его отфильтровать. Равномерно наносить валиком или кистью. Затем, приблизительно через 12 часов при нормальных условиях, нанести второй слой после предварительной шлифовки наждачной бумагой с зернистостью 220. После шлифования всю поверхность очистить пылесосом и далее вытереть антистатической тканью. В случае необходимости нанести третий слой, предварительно произведя шлифовку.
Finitura Acquafond special + 2 mani di Acqualux special 1K	Отделка Acquafond special + 2 слоя Acqualux special 1K
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato con grana 150-180, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 7 – 11%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura pulire l'intera superfice con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.	ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Деревянное основание должно быть хорошо отполировано, отштукатурено и отшлифовано наждачной бумагой с зернистостью 150-180, без чужеродных остатков масла, воска, силикона. Основание должно быть хорошо высушено, с влажностью 7 – 11%. Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. После шлифовки очистить поверхность пылесосом и затем вытереть антистатической тканью.
APPLICAZIONE Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare ACQUAFOND SPECIAL in modo uniforme a	ПРИМЕНЕНИЕ Продукт должен нагреться до температуры окружающей среды, перед использованием взболтать. Равномерно наносить



ADESIVI RESINE
VERNICI

ruolo o a pennello. Dopo 12 ore ca a C.N. si può procedere alla stesura della seconda mano. Dopo 12 ore ca a C.N. si può procedere alla stesura della mano di ACQUALUX SPECIAL 1K previa carteggiatura con grana 220, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.	ACQUAFOND SPECIAL валиком или кистью. Затем, приблизительно через 12 часов при нормальных условиях, нанести второй слой. Через 12 часов при нормальных условиях нанести слой ACQUALUX SPECIAL 1K после предварительной шлифовки наждачной бумагой с зернистостью 220. После шлифования всю поверхность очистить пылесосом и далее вытереть антистатической тканью.
RECOLL INTERNATIONAL SRL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.	RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. гарантирует, что информация, представленная в данном техническом описании, является результатом богатого опыта и соответствует последним достижениям науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия применения продукта, т.к. условия применения находятся вне его контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. Настоящее техническое описание аннулирует и замещает каждое предыдущее.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242