Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Отделочное масло для поверхностей из МДФ

Oil Plus 2C — это экологически чистое отделочное масло, которое наносится в один слой и предназначенное для внутренних поверхностей, таких как плиты МДФ. Масло тонирует, декорирует и защищает панели из МДФ всего за один слой в рекордные сроки!

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Особые характеристики

- **Нанесение в один слой**
- 40 стандартных цветов Oil Plus 2C (можно смешивать между собой)
- 0% ЛОС (VOC / летучие органические соединения)
- Без воды и растворителей
- Термостойкое покрытие
- Быстрое высыхание

Технические характеристики

- **Физическое состояние:** жидкость
- **Запах:** льняное масло
- **Плотность:** > 0.9 кг/л
- **Содержание ЛОС:** 0 г/л
- **Ориентировочный расход:** ок. 25 м²/л*

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ НА МДФ

Наносить только на необработанные поверхности или поверхности, полностью очищенные от предыдущих защитных покрытий.

ПОДГОТОВКА:

Отшлифуйте плиты МДФ наждачной бумагой зернистостью P80, затем продолжите P120 без сильного нажима (это предотвратит прилипание пыли). После этого можно применить более мелкое зерно. Размер зерна наждачной бумаги определяет уровень глянца готового покрытия, что является спецификой плит МДФ.
Рекомендуется финишная шлифовка зерном P150.
Тщательно обеспылите поверхность с помощью обдувочного пистолета со сжатым воздухом или широкой мягкой кисти.
НЕ используйте Rubio Monocoat Cleaner и НЕ протирайте поверхность влажной тканью! Это приведет к появлению пятен, которые невозможно исправить.

СМЕШИВАНИЕ:

Тщательно смешайте Oil Plus 2C с ускорителем Rubio Monocoat Accelerator (компонент B). Рекомендуется регулярно перемешивать состав и в процессе работы. Срок жизни готовой смеси — 4 часа.

НАНЕСЕНИЕ:

Используйте эксцентриковую шлифмашину (Ø 150 мм) с круглым синим шлифовальным падом 150/20.
Пропитайте пад маслом. Начните с угла и наносите масло без давления на машинку. Затем продолжите равномерно распределять небольшие порции масла по обработанной зоне.
Обработайте всю панель данным способом. **Полируйте достаточно интенсивно:** поверхность должна быть почти сухой на ощупь. Это ключевой этап при работе с МДФ.
Дайте поверхности высохнуть в течение 12–24 часов.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ И ОСОБЕННОСТИ (TIPS & TRICKS)

- **Нанесение краскопультом:** распыление низким давлением с соплом 1.0–1.2 мм (до 30 г/м²). После распыления масло обязательно нужно отполировать синим падом-губкой 150/20!
- **Нанесение губкой:** для небольших поверхностей можно использовать стандартную губку Rubio Monocoat Standard Sponge. Излишки масла затем следует насухо вытереть салфетками.
- **Дополнительный глянец и защита:** через 24 часа после нанесения Oil Plus 2C можно нанести 1–2 слоя *Rubio Monocoat Refresh Eco*.
- **Ограничение:** Данная технология работы с МДФ НЕ предназначена для кухонных столешниц и полов!

УХОД, ОЧИСТКА И РЕСТАВРАЦИЯ

Очистка поверхности	Влажная уборка допускается не ранее чем через 5 дней с помощью мыла *Rubio Monocoat Universal Soap*.
Очистка инструментов	Инструменты очищаются средством *Rubio Monocoat Cleaner* (за исключением одноразовых предметов, губок и ветоши).
Уход и обновление	Как только поверхность теряет шелковистый вид или появляются микроцарапины, нанесите *Rubio Monocoat Refresh Eco* (не ждите побледнения цвета). Для локального ремонта изношенных участков используйте оригинальное масло в исходном цвете.

⚠️ **ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ**
Ткани, губки и другие инструменты, пропитанные маслом, могут самовоспламениться! После работы обязательно замочите их в воде перед утилизацией.