Oil Plus 2C

Защищает и тонирует деревянные поверхности внутри помещений за один слой.

Oil Plus 2C — это экологичное защитное масло с твердым воском нового поколения (0% ЛОС / VOC), которое одновременно окрашивает и защищает древесину в один слой. Идеально подходит для зон с высокой нагрузкой и может наноситься на любые деревянные поверхности внутри помещений (мебель, столешницы, лестницы, стены, полы) и практически любые породы древесины (массив, шпон, МДФ). Комбинация масла (A) и ускорителя (B) обеспечивает быстрое отверждение и максимальную защиту.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Окрашивание и защита в 1 слой**
- 40 стандартных цветов (возможность смешивания)
- Подчеркивает натуральную текстуру древесины
- Экологичность: **0% ЛОС (VOC)**
- Не содержит воды и растворителей
- Простой уход и реставрация
- Без нахлестов и стыков при нанесении
- Высокая износостойкость и термостойкость
- Экономичный расход: **30–50 м²/л**
- Подходит для любых интерьерных деревянных элементов
- Совместим с массивом, шпоном и МДФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масло Oil Plus 2C (Компонент A)	Ускоритель Accelerator (Компонент Б)
• Состояние (20°C): жидкое • Запах: маслянистый • Температура вспышки: >100 °C • Плотность: >0,9 кг/л • Содержание ЛОС (VOC): 0 г/л	• Состояние (20°C): жидкое • Цвет: прозрачный • Запах: отсутствует • Температура вспышки: >160 °C (закрытый тигель) • Содержание ЛОС (VOC): 0 г/л

GISCODE Oil Plus 2C A+B: 010/DD+

ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Время высыхания	12–24 часа
Время отверждения	5 дней (80% за 48 часов)
Расход	30–50 м²/литр (зависит от породы древесины и шлифовки)
Условия нанесения	Температура: 8–30 °C | Влажность воздуха: 35%–60% | Влажность древесины: 8%–12%
Жизнеспособность смеси	Смесь A+B пригодна к использованию в течение 4–6 часов после смешивания
Сроки хранения	До 36 месяцев в сухом помещении в оригинальной упаковке (от +5 °C до +30 °C)

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

1. Мебель, столешницы и лестницы

ШАГ 1: Отшлифуйте поверхность без царапин. Финишный этап — сетка зернистостью P100–P150.

ШАГ 2: Тщательно пропылесосьте, обработайте очистителем Cleaner и дайте поверхности полностью высохнуть.

ШАГ 3: Перемешайте компонент A. Смешайте компоненты A и Б в соотношении 3:1 по объему (1–2 мин).

ШАГ 4: Нанесите небольшое количество масла шпателем или бежевым/красным падом Rubio Monocoat Scrubby.

ШАГ 5: Дайте впитаться несколько минут. Тщательно удалите ВСЕ излишки масла ветошью или белым падом (в течение 30 мин). Поверхность не должна липнуть!

2. Напольные покрытия

ШАГ 1: Шлифовка сеткой P100. Очистка от пыли с помощью Cleaner.

ШАГ 2: Работайте зонами по 5–10 м². Сначала обработайте края бежевым или красным падом.

ШАГ 3: Наносите масло полосами и распределяйте полировальной машиной с бежевым или красным падом 16".

ШАГ 4: Полностью удалите излишки масла белым падом 16". Пройдитесь повторно чистым белым падом.

> ⚠️ **ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ**
> Ветошь, пады и другие инструменты, пропитанные маслом, могут самовоспламеняться! После завершения работ обязательно погрузите их в емкость с водой перед утилизацией.

СЕРТИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

0% VOC | GREENGUARD Gold | Eurofins IAC Gold | Food Contact Compliance | Toy Safety EN 71-3 | EMICODE EC1 Plus | DIN EN ISO 2409 (Класс 0)