Rubio Monocoat Precolor Easy

Творите, оставайтесь естественными, любите цвета

Precolor Easy — это предварительная цветная пропитка (морилка), используемая в комбинации с маслом *Rubio Monocoat Oil Plus 2C* для создания специальных декоративных эффектов и контрастов (например, усиления интенсивности цвета, эффекта белёсости / cerusing, эбонизирования, выбеливания / whitewash и др.). Наслаждайтесь неограниченными творческими возможностями благодаря сочетанию любого из **14 цветов Precolor Easy** с любым из **55 оттенков Oil Plus 2C**.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ И ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Естественный внешний вид** древесины с сохранением текстуры.
- **Предварительная обработка на водной основе**, полностью готова к применению.
- **14 уникальных цветов** и неограниченные комбинации (все оттенки этого продукта можно смешивать между собой).
- **Универсальность:** подходит практически для всех пород и типов древесины (массив, шпон, МДФ и т. д.) и большинства деревянных поверхностей внутри помещений.
- **Экологичность:** 0% ЛОС (0% VOC).

Важное примечание: Данный продукт является исключительно предварительной цветной обработкой и **не защищает древесину самостоятельно**. Для обеспечения защиты поверхность обязательно должна быть покрыта финишным маслом *Rubio Monocoat Oil Plus 2C*.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Параметр	Значение
Физическое состояние	Жидкость (цвет зависит от выбранного оттенка)
Плотность / Растворимость в воде	1,01 кг/л | 100% растворимость в воде
Температура вспышки	> 60 °C (> 140 °F)
Содержание ЛОС (VOC)	0 г/л (0% VOC)
Область применения	Все вертикальные и горизонтальные деревянные поверхности внутри помещений
Ориентировочный расход*	150–200 фут²/л (≈ 14–18,5 м²/л) | 15–20 фут²/100 мл (≈ 1,4–1,85 м²/100 мл)
Время высыхания	± 12 часов (зависит от породы, впитываемости, влажности, температуры и вентиляции)
Рабочая температура	15–25 °C (60–80 °F)

Параметр	Значение
Относительная влажность воздуха	35–60% RH
Влажность древесины (MC)	8–12%
Условия и срок хранения	До 12 месяцев в сухом помещении в оригинальной таре при температуре от +5 °C до +30 °C (беречь от замерзания)
Фасовка и сертификаты	Флакон 100 мл, банка 1 л | 0% VOC, DIN EN ISO 14001 (ÖKOZERT), DIN EN ISO 9001 (ISOZERT)

* Показатели расхода являются исключительно ориентировочными. Фактический расход зависит от породы дерева, зерна шлифовки и метода подготовки.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ НА ДУБЕ (14 ОТТЕНКОВ)

ALPACA WHITE	**ANTIQUE BEIGE**	**CASHMERE BROWN**	**INTENSE BLACK**	**INTENSE GREY**
MINT WHITE	**MONSOON GREY**	**MYSTIC BROWN**	**NORDIC WHITE**	**PEBBLE GREY**
SMOKED BROWN	**URBAN GREY**	**VANILLA CREAM**	**VINTAGE BROWN**	Все цвета можно смешивать между собой

Представленные оттенки служат только в качестве примера. Древесина, выбранная для пробного выкраса, должна соответствовать партии дерева для реального проекта и проходить ту же последовательность шлифовки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: МЕБЕЛЬ И ЛЕСТНИЦЫ

1. **Шлифовка:** Надлежащим образом отшлифуйте поверхность, завершив зерном 100–150 (интенсивность цвета зависит от способа шлифовки). При реставрации полностью удалите остатки старых покрытий (лак, масло, воск и т. п.) до чистой древесины.
2. **Обеспыливание:** Тщательно пропылесосьте и удалите остаточную древесную пыль очистителем *Rubio Monocoat Cleaner (Raw Wood Cleaner)*. Дайте поверхности полностью высохнуть (см. инструкцию в TDS Cleaner).
3. **Перемешивание:** Тщательно перемешайте продукт перед началом и периодически в процессе работы.
4. **Нанесение и выравнивание:** Нанесите равномерный влажный слой *Precolor Easy* кистью или аппликатором. Затем энергичными круговыми движениями вотрите состав в древесину падом *Rubio Monocoat Scrubby pad*. Как только поверхность начнёт подсыхать, немедленно протрите её круговыми движениями ветошью, слегка увлажнённой водой, и растушуйте вдоль волокон дерева для выравнивания оттенка. *(Для мелких деталей и углов нарежьте пад нужного размера).*
5. **Сушка:** Оставьте поверхность высыхать на ± 12 часов (точное время зависит от впитываемости дерева, влажности, температуры воздуха и поверхности, а также вентиляции).
6. **Снятие ворса:** После высыхания при необходимости слегка сгладьте поднявшиеся древесные волокна красным падом (*Red Scrubby / Applicator Pad*) и пропылесосьте.
7. **Финишное покрытие маслом:** Нанесите масло *Oil Plus 2C* согласно его техническому паспорту. **Внимание:** поверх *Precolor Easy* при нанесении масла рекомендуется использовать **только белый пад** (*White Applicator Pad*), а не красный!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПОЛЫ)

1. **Шлифовка:** Отшлифуйте пол согласно стандартам NWFA, завершив наждачной бумагой или сеткой зернистостью 100–120. При обновлении пола полностью снимите старое покрытие до чистой древесины.
2. **Обеспыливание:** Тщательно пропылесосьте пол и очистите остаточную пыль составом *Cleaner (Raw Wood Cleaner)*. Дайте древесине полностью высохнуть.
3. **Разметка полос:** Разметьте малярной лентой участки шириной около 2–3 футов (60–90 см) вдоль направления досок. Обрабатывайте полосы по схеме «через одну» (*stain-skip-stain*).
4. **Подготовка состава:** Тщательно перемешайте продукт до и во время использования. Перелейте необходимое количество в малярный лоток.
5. **Нанесение в зоне полосы:** Нанесите *Precolor Easy* падом *Rubio Monocoat Microfiber Bristle Pad*. Немедленно вотрите состав круговыми движениями падом *Scrubby pad*. Как только продукт начнёт подсыхать (*flash off*), сразу протрите поверхность круговыми движениями ветошью, слегка смоченной водой, завершив проход вдоль досок. Немедленно снимите малярную ленту вдоль готовой полосы. *(Рекомендуется работать в команде из 3 человек: первый наносит состав, второй втирает, третий протирает — двигаясь близко друг к другу, чтобы продукт не пересыхал).*
6. **Заполнение пропусков:** После высыхания обработанных полос проклейте лентой пропущенные участки и выполните их тем же способом (по Шагу 5).
7. **Сушка:** Дайте полу высохнуть в течение ± 12 часов.
8. **Промежуточная обработка:** После высыхания при необходимости слегка сгладьте поднявшийся ворс толстым красным падом (*thick red buffer*), пропылесосьте и протрите сухой шваброй из микрофибры.
9. **Нанесение масла Oil Plus 2C:** Покройте пол маслом *Oil Plus 2C*. При нанесении масла поверх *Precolor Easy* используйте **только белый полировальный пад** (*White buffer pad*), а не красный!

> **Важно по технике нанесения и промышленному применению:** *Precolor Easy* не предназначен для нанесения толстым укрывным слоем как краска — распределяйте состав очень тонким и равномерным слоем. Для промышленного применения обратитесь в службу технической поддержки Rubio Monocoat.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Тщательно перемешивайте продукт до начала и во время работы; при использовании банок из разных партий смешайте их вместе для равномерного цвета.
- Если в помещении установлен **тёплый пол**, выключите его за **48 часов** до нанесения *Precolor Easy* и включите снова после нанесения.
- **Не используйте** *Precolor Easy* в сочетании с финишными покрытиями на водной основе.
- Нанесение на паркет «ёлочкой» (*herringbone*) требует особого опыта — проконсультируйтесь с технической службой.
- Порода дерева, структура волокон и пористость влияют на итоговый оттенок — всегда делайте предварительный выкрас на образце из вашей партии.
- **Не рекомендуется** для рабочих верстаков, кухонных столешниц, барных стоек и аналогичных поверхностей.
- Поскольку *Precolor Easy* является продуктом на водной основе, предварительное увлажнение древесины для поднятия ворса (*water-popping*) не требуется.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Пользователь несёт ответственность за то, чтобы посредством собственных испытаний определить пригодность продукта для выбранного применения. Ни при каких обстоятельствах компания Muylle Facon NV не несёт ответственности за какой-либо косвенный ущерб. Информация составлена на основе актуальных сведений и может обновляться на сайте. Перед использованием ознакомьтесь с информацией на упаковке и паспортом безопасности.
Производитель: Muylle Facon NV, Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem (БЕЛЬГИЯ) | Тел.: +32 (0) 51 30 80 54 | Факс: +32 (0) 51 30 99 78 | info@muyllefacon.be | www.rubiomonocoat.com